



MATTAUSTAULUKKO

MATTA-ARVOT SIDEAINEITA SEKOITTAMALLA

Annetut matta-arvot viittaavat 50-60 mikronin ruiskutukseen / kerrokseen.

Huom.: Matta-aste (kiilto) vaihtelee jonkin verran sekoitetusta sävystä riippuen.

SELLULOOSA PINTAMAALIT

	MATTA	PUOLIMATTA	PUOLIKIILTÄVÄ	KIILTÄVÄ
Sideaine 7-320	80	60	40	
Sideaine 7-330		20	40	75
Sävypohjat	20	20	20	25
KIILTO 60 °C	10-20	20-30	40-50	80-90

EPOKSI PINTAMAALIT

	MATTA	PUOLIMATTA	PUOLIKIILTÄVÄ	KIILTÄVÄ
Sideaine 7-412	80	60	50	
Sideaine 7-410		10	20	70
Sävypohjat	20	30	30	30
KIILTO 60 °C	ILMAKUIVAUS:			
Ruiskutus ilman täytemaalia	10-15	40-50	75-85	>90
Ruiskutus täytemaalin kanssa	15-20	55-65	75-85	>90
	UUNITUS 1h 50-60 °C			
Ruiskutus ilman täytemaalia	20-25	50-60	80-90	>90
Ruiskutus täytemaalin kanssa	25-30	65-75	80-90	>90

POLYURETAANI PINTAMAALIT

9-060 kovetteen kanssa:

	MATTA	PUOLIMATTA	PUOLIKIILTÄVÄ	KIILTÄVÄ
Sideaine 7-511	75	65	45	
Sideaine 7-512		10	30	70
Sävypohjat	25	25	25	30
KIILTO 60 °C	ILMAKUIVAUS:			
	5-10	15-20	50-55	>90
	UUNITUS 1h 50-60 °C			
	15-20	25-30	55-60	>90

9-510 kovetteen kanssa:

	MATTA	PUOLIMATTA	PUOLIKIILTÄVÄ	KIILTÄVÄ
Sideaine 7-511	75	65	45	
Sideaine 7-512		10	30	
Sävypohjat	25	25	25	
KIILTO 60 °C	ILMAKUIVAUS:			
	15-20	25-30	55-60	
	UUNITUS 1h 50-60 °C			
	25-30	35-40	60-65	

NOPEASTI KUIVUVAT PINTAMAALIT

	MATTA	PUOLIMATTA	PUOLIKIILTÄVÄ	KIILTÄVÄ
Sideaine 7-611	72	60	50	
Sideaine 7-610		12	22	70
Sävy pohjat	25	25	25	25
Kuivatusliuos 6-530	3	3	3	5
KIILTO 60 °C	10-20	30-40	45-55	90-95

SYNTEETTINEN PINTAMAALI UUNITUS 120 °C

	MATTA	PUOLIMATTA	PUOLIKIILTÄVÄ	KIILTÄVÄ
Sideaine 7-720	75	60	50	
Sideaine 7-710		15	25	75
Sävy pohjat	25	25	25	25
KIILTO 60 °C	5-15	25-35	55-65	90-95

SYNTEETTINEN PINTAMAALI UUNITUS 80 °C

	MATTA	PUOLIMATTA	PUOLIKIILTÄVÄ	KIILTÄVÄ
Sideaine 7-750	75	60	50	
Sideaine 7-740		15	25	70
Sävy pohjat	25	25	25	30
KIILTO 60 °C	5-15	20-30	50-60	90-95

SIVELTÄVÄT PINTAMAALIT

	MATTA	PUOLIMATTA	PUOLIKIILTÄVÄ	KIILTÄVÄ
Sideaine 7-020	72	60	50	
Sideaine 7-030		12	22	65
Sävy pohjat	25	25	25	30
Kuivatusliuos 6-530	3	3	3	5
KIILTO 60 °C	5-15	30-40	50-60	80-90