

EPOKSI PINTAMAALI STRUKTUURILLA

TUOTEKUVAUS

7-411 Strukturi Epoksi pintamaali on 2K epoksimaali joka mahdollistaa hyvän lopputuloksen ja kovuuden. Tuotetta suositellaan käytettäväksi teollisuuskohteisiin ja osittain erittäin koviin ilmasto-olosuhteisiin. Tuotetta ei suositella kohteisiin, jotka ovat suoran auringonvalon vaikutuksen alaisuudessa ja jossa vaaditaan sävyn pysyvyyttä.

PINNAN VALMISTELU



Teräs
7-413, 7-414 pohjamaalit
Puhallettu Teräs


Hionta
P80-120 -240 (kuivahionta)
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

Puhdista pinnat huolellisesti ennen ruiskutusta.

KÄYTTÖOHJE




	TASAINEN PINTA		STRUKTUURI PINTA	
<i>Sekoitussuhde:</i> (paino)	Maali	1000	Maali	1000
	9-015	200	9-015	200
	1-410	300-400	1-410	0-100
<i>Sekoitussuhde:</i> (tilavuus):	Maali	7	Maali	7
	9-015	2	9-015	2
	1-410	3 - 4	1-410	0 - 1



<i>Käyttöaika 20 °C:</i>	6- 8 tuntia	2-4 tuntia
<i>Ruiskutus- viskositeetti:</i>	18-22 sek. / Din 4 20 °C	TIX




<i>Suutinkoko (Perinteinen):</i>	1.8-2.5 mm	1.8-2.5 mm
--------------------------------------	------------	------------



<i>Ruiskutuspaine:</i>	3.5-5 bar	3.5 -5 bar
-------------------------------------	-----------	------------

<i>Kerrosten lukumäärä:</i>	1 kevyt + 1 strukturi	1 kevyt + 1 strukturi
---------------------------------	-----------------------	-----------------------

<i>Haihdunta-aika:</i>	1-3 tuntia 20 °C	1-3 tuntia 20 °C
------------------------	------------------	------------------



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 20–30 minuuttia

Kosketuskuiva: 16–24 tuntia

Läpikuiva: 36–48 tuntia



Läpikuiva 60 °C 1 tunti

Kuivakalvon vahvuus: 40–50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella: 3 tuntia minimi ja 24 tuntia maksimi 20 °C ilman välihiontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky

10–12 m² / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 40 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuaja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojaja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi