

Tekninen Tuotetiedote

Kesäkuu 2014



VAIN AMMATTIKÄYTTÖÖN

G1000V

Kromaattivapaa Tartuntapohjamaali P565-9850

Tuotteet:	
P565-9850	Kromaattivapaa Tartuntapohjamaali
P275-9060	Aktivaattori Kromaattivapaalle Tartuntapohjamaalille
P275-9070	Hidas Aktivaattori Kromaattivapaalle Tartuntapohjamaalille

TUOTEKUVAUS

P565-9850 on kromaattivapaa 2K tartuntapohjamaali, joka on kehitetty käytettäväksi NEXA AUTOCOLOR 2K pohjamaalien P565-4501/4505/4507 kanssa varmistamaan Aquabase Plus laatutakuun.







Tuote antaa erinomaisen korroosioneston ja tartuntaominaisuudet useilla erityyppisille paljasmetallipinnoille.

PINNAT JA ESIKÄSITTELY

P565-9850 voidaan käyttää seuraaville pinnoille:	Seuraavia hiomapaperilaatuja suositellaan:
Paljas teräs	P80-120 (kuiva). Käytä ruosteenpoistoon P800-127.
Sinkitty teräs	P400 (kuiva)
Zintec	Scotch-Brite™
Alumiini ja metalliseokset	P360 (kuiva) / P800 (märkä)
Vanha maalipinta	P280 – 320 (kuiva) / P400 – 500 (märkä)
GRP, lasikuitu	P320 (kuiva)
Polyesteri täytepohjamaalit	P80 – P120 (kuiva)

HUOMAA: Ei suositella termoplastisille akryylipinnoille.

TUOTTEEN KÄYTTÖ

	P565-9850 P275-9060/9070	1 osa 1 osa
	16 sekuntia DIN4 (20 sekuntia BSB4) Käyttöaika: Tuotteella on parhaat ruiskutusominaisuudet vastasekoitettuna. Jotta saavutetaan maksimi tarttuvuus ja korroosionesto, sekoitettu materiaali tulee käyttää vuorokauden kuluessa.	
	Värisuutin Yläsäiliö 1.4-1.6 mm Paine: HVLP: Katso ruiskun valmistajan ohje.	
	2-3 yksittäiskerrosta (maks. 3 kerrosta, min. 2 kerrosta) antaa 15-25 mikronin kalvonpaksuuden.	
	Noin 5-10 min. kerrosten välillä.	
	Ilmakuivaus 20°C: 20 – 30 minuuttia, kuivausolosuhteista ja kalvonpaksuudesta riippuen.	
PÄÄLLE- MAALAUS	P565-9850 voidaan päällemaalata Nexa Autocolor 2K pohjamaaleilla P565-450x ennen pintamaalausta 2K pintamaaleilla (P471) tai Aquabase Plus basecoatilla (P989).	



VOC TIETO

EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.c) on maks. 780g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on maksimissaan 780g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin.

Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot perustuvat tieteellisen ja tekniseen tietämykseen ja saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehityksen myötä. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuneista menetyksistä ja vahingoista. Tuotteen käyttöturvatiedotteet ovat saatavilla osoitteesta: <http://scan.nexaautocolor.com/en/products/msds-search/>

Lisätietoja saadaksenne olkaa hyvä ja ottakaa yhteyttä:

Asiakaspalvelu ja myynti: PPG Scandinavia Midtager 29 02605 Brøndby DENMARK Puh: +45 4343 6566 Fax: +45 4343 8188	Maahantuoja: Cora Refinish Oy Niittytie 27 A 01300 Vantaa Puh: 010 8210 100 S-posti: cora@corerefinish.fi www.corarefinish.fi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nexa Autocolor, , , Aquabase, Aquadry, Belco ja Ecofast ovat PPG Industries:n tuotemerkkejä. Copyright © 2002 PPG Industries, kaikki oikeudet pidätetään. Copyright © 2002 PPG Industries, alkuperäiset tuotenumerot on suojattu PPG:n toimesta. Scotchbrite on 3M UK Plc:n tuotemerkki.