



## TEKNISET TUOTETIEDOT

# 2.100.0090 *KIILTÄVÄ KIRKASLAKKA* 2.100.0015 *MATTALAKKA*

### **TUOTEKUVAUS**

Selemix 2.100.0090 ja 2.100.0015 ovat korkean suorituskyvyn 2K akryyli polyuretaanilakkoja, joilla saavutetaan kiiltoasteet erittäin kiiltävästä erittäin mattaan.

2.100.0090 Kiiltävä Kirkaslakka ja 2.100.0015 Mattalakka voidaan ruiskuttaa suoraan Selemix 7-53x DTM:n päälle ilman pintamaalin hiontaa, kunhan pinta on uunitettu tai ilmakeivattu yön yli. Pinnat tulee puhdistaa huolellisesti tarkoitukseen soveltuvalla pesuaineella.

2.100.0090 Kiiltävä Kirkaslakka antaa korkean naarmuuntumisen suojan, sääolosuhteiden kestävyuden ja kiillon säilyvyyden.

2.100.0015 Mattalakka antaa korkean naarmuuntumisen suojan sekä sääolosuhteiden kestävyuden.

2.100.0090 Kiiltävää Kirkaslakkaa ja 2.100.0015 Mattalakkaa voidaan sekoittaa keskenään, jolloin saavutetaan puolimatta- tai puolikiiltäviä kiiltoasteita.

### **TUOTTEET**

#### **Lakat:**

2.100.0090 Kiiltävä Kirkaslakka  
2.100.0015 Mattalakka

#### **1 Kovete:**

9-080 Akryylikovete

#### **1 Ohenne:**

1-430 Akryyliohenne

### **PINTOJEN VALINTA JA ESIKÄSITTELY**



#### ***Pinta***

7-53x DTM

#### ***Hionta***

Ei hiontaa


#### ***Rasvanpoisto***

Puhdistus ei ole välttämätöntä, jos kirkaslakka ruiskutetaan 24 h kuluessa -53x DTM://e.



## KÄYTTÖOHJE

### PERINTEINEN

**Sekoitussuhde:**


2.100.0090/15  
9-080  
1-430

**Tilavuus**

2 osaa  
1 osa  
0,2-0,3 osaa

**Paino**

1000  
500  
125-140

**Viskositeetti:**

16 -18 sekuntia  
DIN 4, 20°C

**Käyttöaika 20°C:**

4 tuntia

**Ruiskun asetukset:**

Suutin  $\varnothing$  =1,3-1,6 mm  
(paras tulos saadaan 1,4 mm)


**Ruiskutuspaino:**

Standardi 2,5-3,5 bar

HVLP 2 bar

**Kerrosten lukumäärä:**

2  
(1 keskivahva kerros, jonka jälkeen  
1 täysi kerros)

**Välihaihdunta kerrosten välissä**


10 min, 20°C

**Välihaihdunta ennen uunitusta**

10 min, 20°C

**Kuivakalvon vahvuus:**

40-50  $\mu$ m

**Kuivausajat 20°C:****pölykuiva:**

20-30 minuuttia

**kosketuskuiva:**

2-3 tuntia

**läpikuiva:**

Yön yli

**Kuivumisajat 20°C**

30 min, 60°C

**uunituksesta:**

(metallin lämpötila)

## TERVEYS JA TURVALLISUUS

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista

**SELEMIX SYSTEM** on PPG:n tuotemerkki.

**PPG Industries (UK) Ltd, Auto refinish, Customers Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel: 01449 771775, Fax: 01449 771547**