

## **SELEMIX KROMAATTIVAPAA TARTUNTAPOHJAMAALI VALKOINEN**

### **TUOTEKUVAUS**

Valkoiseksi pigmentoitu tartuntapohjamaali hyvällä tartuntakyvyllä alumiinille, teräkselle ja galvanoidulle teräkselle. Kaksikomponenttinen, kromaatti ja lyijyvapaa. Nopea ja helppo käyttää, päällemaalattavissa liuotinpohjaisilla 2K polyuretaani ja akryyli pintamaaleilla, sekä DTM ja 7-610 1K pintamaaleilla. Tuote sopii erityisesti laajojen pintojen ruiskutukseen, joilla on usein vaikea saavuttaa hyvä tartunta.

2.700.0100 **ei sovi** käytettäväksi epoksipohjaisten tuotteiden kanssa.

### **PINNAN VALMISTELU**



Paljas teräs (valuhilseetön) rasvanpoistoaineella puhdistettuna, fosfatoitu, hiottu tai hiekkapuhallettu.

Rasvanpoistoaineella puhdistetut ja hiottu alumiini- ja kevytmetalliseokset.

Galvanoitu teräs.

Vanhat hyväkuntoiset tai hiottu maalipinnat.

Puhdista pinnat kauttaaltaan. Hio tai hiekkapuhalla, jos pinnoissa on valuhilseitä.

### **KÄYTTÖOHJE**

*Sekoitussuhde (painon mukaan):*

2.700.0100	1000
1.991.0100	400
1-205 tai 1-215	150-300

*Sekoitussuhde (tilavuuden mukaan):*

2.700.0100	2
1.991.0100	1
1-205 tai 1-215	0.5 - 0.7

*Käyttöaika 20 °C:* 12 tuntia




*Ruiskutusviskositeetti, 20 °C:* 18 – 20s, DIN4


*Suutinkoko:* HVLP 1.4 / 1.8

*Ruiskutuspaino:* 3 / 3.5 bar

*Kerrosten lukumäärä:* 2

*Haihdunta kerrosten välissä:* 5 min, 20 °C





*Kuivumisajat, 20 °C:  
Pölykuiva*

10-15 min

*Kuivakalvonpaksuus:*

20 - 30 micron



*Päällemaalattavissa:*

60-90 min - max 96 tuntia, 20°C  
ilman hiontaa.

*Tuotteilla:*

2K PU pohjamaali märkää-märälle  
menetelmällä, DTM pintamaalit, 1K 7-610  
pintamaalit.

## TEKNISET TIEDOT

*Tiheys:* 1050 g/l

*Teoreettinen peittokyky:* 20µm kuivakalvonpaksuudella: 8.3 m<sup>2</sup> /l  
ruiskutusvalmista seosta \*

*RFU kiintoainepitoisuus (paino):* 27.13 \*

*RFU kiintoainepitoisuus (tilavuus):* 20.93 \*

\* 15% ohennuksella.

## SÄVYTYS

*Voidaan sävyttää Selemix  
liuotinpohjaisilla sekoitussävyillä.*

20 osaa 2.700.0100  
1 osa Selemix sekoitussävyä

*HUOM: Älä käytä suositusta suurempaa määrää sekoitussävyä, sillä se voi vaikuttaa  
tuotteen ominaisuuksiin ja kuivumisaikoihin.*

## TERVEYS JA TURVALLISUUS

Katso käyttöturvatiedotteesta (MSDS) työturvallisuus ja varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojat tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

**SELEMIX SYSTEM** on PPG Group tuotemerkki.

**PPG Industries (UK) Ltd, Auto refinish, Customers Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel : 01449 771775, Fax : 01449 771547**

**Maahantuonti ja markkinointi: CORA Refinish Oy, Niittytie 27 A, 01300 Vantaa, puh. 010 8210 100,**  
internet: [www.ppg.fi](http://www.ppg.fi)