

2.704.0440

HB ANTIKORROOSI EPOKSI PRIMER - HARMAA

TUOTTEEN KUVAUS

2.704.0440 on 2K paksukalvoinen harmaa epoksi pohjamaali, joka sisältää antikorrosio pigmenttejä. Tuotteella saadaan erinomainen suoja korroosiota vastaan monille eri pinnan laaduille kuten alumiini, teräs, ja sinkitty teräs. Tuotteella on hyvä kemiallinen kestävyys, matala VOC pitoisuus ja se on ihanteellinen ratkaisu kovan luokan teollisuuskäyttöihin.

PINNAN VALMISTELU



Pinta

Valurauta
Paljas teräs
Fosfatoitu teräs
Kevyt metalli
Hiekkapuhallettu teräs
Sinkitty teräs



Hionta

P80-120 (kuiva) tai puhallus
P80-120(kuiva)
Scotch brite
P280-320 (kuiva)

Puhdistus

Käsittele kauttaaltaan rasvanpoistoaineella ennen ruiskutusta.

Älä käytä suoraan tartuntapohjamaalien tai synteettisten pohjamaalien päälle.

KÄYTTÖOHJE



Sekoitussuhde: (paino):

2.704.0440
9-020
1-410/1-400

KORKEAPAINEN / ILMA-AVUSTEINEN

1000
150
0-100

PERINTEINEN






1000
150
100-300

*Sekoitussuhde:
(tilavuus):*

2.704.0440
9-020
1-410/1-400

4
1
0-0,5

4
1
0,5-1,5

	Käyttöaika 20 °C:	3-4 tuntia	3-4 tuntia
	Ruiskutusviskositeetti:	50-55 sek. / DIN 4	25-35 sek. / DIN 4
	Suutinkoko:	13 thou / 0,33 mm	1,8
	Ruiskutuspaino:	Ilma-avusteinen: 160 bar Korkeapaine: 120 bar Ilmasuutin (korkeapaine): 3,5 bar	3-4 bar
	Kerrosten lukumäärä:	2	2
	Haihdunta-aika kerrosten välillä:	3-5 minuuttia 20 °C	3-5 minuuttia 20° C
	Kuivumisajat 20 °C		
	Pölykuiva:		10 - 15 minuuttia
	Kosketuskuiva:		4 tuntia
	Läpikuiva:		8 - 10 tuntia
	Kuivumisajat 60 °C		45 - 60 minuuttia
	Kuivakalvon vahvuus:		50 - 150 µm
	Yli-/uudelleenmaalaus millä tahansa SELEMIX SYSTEM 2K pintamaalilla 20 °C:		Min. 60 minuuttia Maks. 24 tuntia ilman välilihontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

<i>Teoreettinen peittokyky:</i>	4.2–5.1 m ² / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 100 µm kuivakalvon paksuuden
<i>Kiintoainepitoisuus (paino):</i>	72 %
<i>Kiintoainepitoisuus (tilavuus):</i>	52 %
<i>RFU VOC g/L:</i>	420 - 500 g/L
<i>Tiheys:</i>	1,5

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatieotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojia tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojat:
CORA VÄRI OY
 Niittytie 27 A
 01300 VANTAA
 Puh: 010-8210 100
 E-mail: cora@coravari.fi