

# 2.705.050X

## PUR POHJAMAALI


**2.705.0500 HARMAA**  
**2.705.0502 MUSTA**

**2.705.0501 VALKOINEN**  
**2.705.0503/4 PUNAINEN**

### TUOTTEEN KUVAUS

2.705.050X PUR Pohjamaali on täyttävä PU pohjamaali, jota voidaan ruiskuttaa myös märkää määrelle menetelmällä. Tuotteella saadaan kiinnitarttuvuutta monille eri pinnan laaduille kuten alumiini, teräs, kalvanisoitu teräs, kevytmetallit.

### PINNAN VALMISTELU



*Pinta*

Rauta  
Teräs  
Fosfatoitu teräs  
Kalvanisoitu teräs  
Kevyt metalli  
Alumiini  
Muovit

*Hionta*


P80-120 (kuiva)  
P80-120(kuiva) tai puhallus  
Scotch brite  
Scotch brite  
P280-320 (kuiva)  
P280-320 (kuiva)  
P240 (kuiva)

*Puhdistus*

*Puhdista pinnat hyvin sopivalla puhdistusaineella ennen maalausta.*



### KÄYTTÖOHJE




	KORKEAPAINELILMA-AVUSTEINEN		PERINTEINEN	
<i>Sekoitussuhde: (paino):</i>	2.705.050X	1000	2.705.050X	1000
	9-060	130	9-060	130
	1-430	0-90	1-430	90-180
	2.705.050X	1000	2.705.050X	1000
	9-070	140	9-070	140
	1-430	0-90	1-430	90-180
<i>Sekoitussuhde: (tilavuus):</i>	2.705.050X	5	2.705.050X	5
	9-060 / 9-070	1	9-060 / 9-070	1
	1-430	0-0,5	1-430	0,5-1


## KÄYTTÖOHJE



<i>Käyttöaika 20 °C:</i>	3 tuntia	3 tuntia
<i>Ruiskutus-viskositeetti:</i>	35–45 sek. / Din 4 20 °C	35-45 sek. / Din 4 20°C
<i>Suutinkoko:</i>	13–15	1,6-1,8 mm
<i>Ruiskutuspaino:</i>	120–140 bar	3-4 bar
<i>Kerrosten lukumäärä:</i>	1-2	1-2
<i>Haihdunta-aika kerrosten välillä:</i>	5-10 minuuttia 20 °C	5-10 minuuttia 20° C



Kuivumisajat 20 °C



<i>Pölykuiva:</i>	20–30 minuuttia
<i>Kosketuskuiva:</i>	2-3 tuntia
<i>Kuivakalvon vahvuus:</i>	50-200 µm

Hionta/pyyhintä jos tarpeen: 30–45 minuutin kuluttua 60 °C tai 4-6 tunnin kuluttua 20 °C



Yli-/uudelleenmaalauksella tahansa SELEMIX SYSTEM 2K pintamaalilla 2 tuntia min. ja 24 tuntia max 20 °C ilman välihiontaa

## TEKNISET OMINAISUUDET

*Teoreettinen peittokyky:* 4,5–5,5 m<sup>2</sup> / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

## TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatieotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojia tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

**SELEMIX SYSTEM** on PPG:n tuotemerkki.

**Maahantuojat:**  
**CORA VÄRI OY**  
Niittytie 27 A  
01300 VANTAA  
Puh: 09-825 6650  
Fax: 09-825 66555  
E-mail: [cora@coravari.fi](mailto:cora@coravari.fi)