

2.708.080X

1K POHJAMAALI

2.708.0800 HARMAA
2.708.0801 PUNAINEN

TUOTTEEN KUVAUS

2.708.08xx Selemix 1k pohjamaali on synteettinen nopea pohjamaali ja omaa hyvän kiinnitarttuvuuden metallille. Tuotetta suositellaan myös maatalouskoneisiin ja teollisuuskohteisiin.

PINNAN VALMISTELU







Teräs


Hionta
P80-120 -240(kuiva)

Puhdista pinnat hyvin sopivalla puhdistusaineella ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE

	KORKEAPAINEL/ILMA- AVUSTEINEN	PERINTEINEN
<i>Sekoitusuhde: (paino):</i>	Pohjamaali sävytetty 1000	Pohjamaali sävytetty 1000 1-610* 0-5%
		*1-215 tai 1-205 0-5%
 <i>Käyttöaika 20 °C:</i>	Määrittelemätön	Määrittelemätön
 <i>Ruiskutus- viskositeetti:</i>	35-40 sek. / Din 4 / 20 °C	20-25 sek. / Din 4 / 20°C
 <i>Suutinkoko:</i>	9 - 11	1.4-1.7 mm
<i>Ruiskutusaine:</i>	120-140 bar	3-4 bar
 <i>Kerrosten lukumäärä:</i>	2	2
<i>Haihdunta-aika kerrosten välillä</i>	5-7 minuuttia 20 °C	5-7 minuuttia 20°C

KÄYTTÖOHJE




Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva:

10-15 minuuttia

Kosketuskuiva:

30-60 minuuttia



Läpikuiva:

1 päivä

Kuivakalvon vahvuus:

50–60 µm

Hionta/pyyhintä jos tarpeen):

Min. 1 tunti 20 °C
Max 1 kuukausi ilman väliahiontaa

Yli-/uudelleenmaalaus:

Mikä tahansa 1K ja 2K Selemix
pintamaali (paitsi Epoksi)

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

5.2–6.0 m²/ litra ruiskutusvalmista seosta
antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi