

TUOTETIEDOTE

2.708.0900

SELEMIX 1K SYNTHETIC PRIMER

2.708.0900 HARMAA

TUOTEKUVAUS

2.708.0900 Selemix 1K Synthetic primer on nopeasti kuivuva pohjamaali, jolla on hyvä tarttuvuus paljaaseen teräkseen. Sitä suositellaan erityisesti maatalous- ja työkoneisiin, puusepänteollisuuteen ja rautametallista varmistettuihin osiin.

PINNAN VALMISTELU





Paljas teräs



Hionta karkeudella P80–120 (kuiva)

Perusteellinen rasvanpoisto ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE

	AIRLESS/AIRMIX	TAVANOMAINEN
	<i>Sekoitussuhde (painon mukaan)</i> Pohjamaali 1000 1-610* 0–5 %	<i>Pohjamaali 1000</i> 1-610* 12–16 %
	<i>Sekoitussuhde (tilavuuden mukaan)</i> Pohjamaali 10 1-610* 0 - 1	<i>Pohjamaali 3,5-4,5</i> 1-610* 1
	*1-215 tai 1-205 voi käyttää	
<i>Käyttöaika 20 °C</i>	rajoittamaton	rajoittamaton
<i>Ruiskutusviskositeetti</i>	35–40 s Din 4 / 20 °C	20–25 s Din 4 / 20 °C
<i>Suutinkoko:</i>	11 - 13 suutinkoko	1,4–1,8 mm
<i>Ruiskutuspaino</i>	120–140 bar – Airless 70–100 bar – Airmix	2–2,5 bar
<i>Kerrostien lukumäärä:</i>	1–2	2
<i>Haihdutus kerroksien välillä</i>	10–15 minuuttia / 20 °C	10–15 minuuttia / 20 °C

KÄYTTÖOHJE

	<i>Kuivumisajat lämpötilassa 20 °C</i>	
	<i>Pölykuiva:</i>	10–15 minuuttia
	<i>Pintakuiva:</i>	30–60 minuuttia
	<i>Läpikuivuminen:</i>	1 vuorokausi
	<i>Kuivakalvon paksuus:</i>	50–80 mikronia
	<i>Päällemaalaus-/uudelleenmaalaus aika:</i>	Väh. 2–3 tuntia / 20 °C Enintään 7 päivää ilman himmenemistä
	<i>Päällemaalaus:</i>	Mikä tahansa 1K Selemix-pintamaali

TEKNISET TIEDOT

<i>Teoreettinen peittävyys</i>	7,0 / 8,0 m ² /l ruiskutusvalmiilla maalilla, joka antaa 50 µm kuivan kalvon paksuuden
--------------------------------	---

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Katso täydelliset terveys- ja turvallisuustiedot ja varastointiohjeet materiaalin käyttöturvallisuustiedotteesta

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla, eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvojaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA REFINISH OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010 8210 100

Fax: 09-825 66555

www.corarefinish.fi / cora@coravari.fi

PPG Industries (UK) Ltd, Auto refinish, Customers Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel : 01449 771775, Fax : 01449 771547