

TUOTETIEDOTE

2.776.0600 MUSTA 2.776.0350 HOPEA

KUUMAKESTO PINTAMAALI

TUOTTEEN KUVAUS

2.776.0XXX kuumakestomaalit perustuvat 1K modifioituun silikonihartsiin ja ne soveltuvat erityisesti teolliseen maalaukseen, sekä metallirakenteiden maalaukseen kohteissa, jotka vaativat erityisen suojaavaa ja kuumuutta kestäväää pintamaalikalvoa.

2.776.0600 on musta pintamaali, joka kestää maks. 600°C.

2.776.0350 on hopea pintamaali, joka kestää maks. 350°C.

PINNAN VALMISTELU



Paljas teräs – Puhdista huolellisesti. Varmista, että käsiteltävässä pinnassa ei ole korroosiokohtia. Hionta P320 - puhdista uudelleen.

Alumiini – Puhdista huolellisesti. Varmista, että käsiteltävässä pinnassa ei ole korroosiokohtia. Hionta P320 - puhdista uudelleen.

Ruiskutus 4 tunnin kuluessa pinnan valmistelusta.


Huom.: Alustan pitää olla yli 15°C ennen ruiskutusta.

Sisäpintojen käsittelyssä ruiskutus suoraan yllämainituille pinnoille.

Ulkopinnoille ennen ruiskutusta tarpeen mukaan korroosionestotuotetta, lisätietoja saat Selemix jälleenmyyjältäsi.



KÄYTTÖOHJE



*Sekoitusuhde:
(tilavuuden mukaan)*

AIRLESS / AIRMIX

2.776.0600 Musta 1000
1-215 *

1000
50 - 150

2.776.0350 Hopea 1000
1-215 *

1000
200 - 250

*1-205 voidaan käyttää

*1-610 voidaan käyttää laajoilla pinnoilla tai yli 30°C lämpötilassa



Käyttöaika 20 °C:

Rajoittamaton

Musta: 19-29 sekuntia DIN4, 20°C

Ruiskutusviskositeetti:

Hopea: 16-19 sekuntia DIN4, 20°C



Suutinkoko:

1,6 - 1,8 mm (Perinteinen)
11 - 13 / 50° suutin (Airless/Airmix)



Ruiskutuspain:

Perinteinen: maaliruiskun valmistajan ohjeiden mukaisesti
Airless/Airmix: 70 - 100 bar

*Tela- tai
sivellinmaalaukseen
Soveltuu pienille
alueille*

Vain 2.776.0600 - käytä pienin mahdollinen määrä ohennetta (2 - 3 %)
ÄLÄ käytä sivellintä 2.776.0350 Hopea maalin kanssa

TUOTETIEDOTE



Kerrosten määrä: 1 - 2
Välihaihdunta: 10 - 15 minuuttia 20°C

Kuivausajat 20°C



Pölykuiva: 20 - 30 minuuttia
Kosketuskuiva: 1 - 2 tuntia tai
30 minuuttia 60°C
Läpikuiva: 30 - 40 minuuttia 180°C

Kuivakalvon paksuus: 25 mikronia, minimi
50 mikronia, minimi

TEKNISET TIEDOT

Teoreettinen peittokyky: 10 - 12 m²/kg ruiskuvalmista maalia antaa
25µm kuivakalvon paksuuden

*Elektrostaattinen ruiskutus on mahdollista vain
Musta 2.776.0600.*

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA


Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY
Niittytie 27 A
01300 VANTAA



TUOTETIEDOTE

Puh: 010-8210 100

E-mail: cora@coravari.fi