

6-560 & 6-561

TEKSTUURILISÄAINE

1.965.6000 Tekstuuri lisäaine - hieno
1.965.6100 Tekstuuri lisäaine - karkea

TUOTEKUVAUS

6-560 ja 6-561 ovat polyetyleni maalin lisäaineita. Lisäaineet ovat valkoista pulveria joko hienona tai karkeana laatuna..

Tuotteet mahdollistavat tekstuuriopin.

Tekstuuriilisäaineita voidaan käyttää kaikkien Selemix 1K ja 2K pintamaalien kanssa ja niillä ei ole vaikutusta väriin tai kuivumistahtuman nopeuteen.

Se kuinka paljon (3-5%) ja mitä (hieno tai karkea) tekstuuriilisäainetta käytetään, vaikuttaa haluttuun lopputulokseen (karkeuteen).

PINNAN VALMISTELU

Katso vastaavan pintamaalin tuotetiedotteesta

KÄYTTÖOHJE

6-560 ja 6-561 ovat 200 gramman muovipullossa. Pullossa on mittakuppi, jolla voidaan lisätä 15 g tekstuuriilisäainetta.

		Min.	Max.
<i>Sekoitusuhde:</i> (paino)	Pintamaali	1000	1000
	Hieno tekstuuriilisäaine 6-560	30 (tai 2 mittakupillista)	50 (tai 3mittakupillista)
	Karkea tekstuuriilisäaine 6-561	30 (tai 2 mittakupillista)	50 (tai 3 mittakupillista)

HVLP ruiskutus: On suositeltavaa käyttää suurinta tuotetiedotteessa mainittua suutinkokoa.

**Koekeapaine/
Ilma-avusteinen
ruiskutus:** On suositeltavaa kysyä pumpun myyjältä tekstuuriilisäaineiden käyttömahdollisuutta ja ruiskutettavuutta, koska lisäainepartikkelit saattavat aiheuttaa pumppukokonaisuuteen ongelmia.

KOVETTAJAT&OHENTEET

Katso vastaavan pintamaalin tuotetiedotteesta soveltuvat kovettajat&ohenteet.

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi