

SIVELTÄVÄ SYNTEETTINEN MATTAPINTAMAALI

TUOTEKUVAUS

7-020 Synteettinen siveltyvä matta pintamaali on nopeasti kuivuva synteettinen pintamaali, joka levitetään telalla ja joka antaa tasaisen pinnalaadun. Voidaan levittää myös siveltimeillä esimerkiksi ikkunan karmeihin, oviin ja muihin vastaaviin kohteisiin.


PINNAN VALMISTELU



Puu
7-810, 7-820, 7-080 pohjamaalit

Hionta
P400 (kuivahionta)
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

KÄYTTÖOHJE




Sekoitussuhde: (paino):

Maali	1000
1-610	50-100

Sekoitussuhde: (tilavuus):

Maali	15
1-610	1 - 2




Käyttöaika 20 °C:

Määrittelemätön

Kerrosten lukumäärä:

1-2



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva:

40–50 minuuttia

Kosketuskuiva:

6-8 tuntia



Läpikuiva 20 °C:

20–24 tuntia

Kuivakalvon vahvuus:

30–50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa millä tahansa Selemix-sarjan synteettisellä pintamaalilla

Minimi 24 tuntia 20 °C ja maksimissaan 1 kuukausi – ilman välihiontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky

8 - 9 m²/ litraa ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi