

### TUOTEKUVAUS

7-110 Akryyli pintamaali on 2K akryyli-maali sisältäen tavalliset ja metallipohjaiset suorakiiltomaalit. Tuote antaa hyvän ilmastollisen suojan, on koreakiiltainen ja nopea sävyttää.

### PINNAN VALMISTELU




7-413, 7-414 pohjamaalit  
Vanhat pinnat  
Polyuretaani ja polyesteri pohjamaalit

#### Hionta

Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote P400 (kuivahionta) tai P280 (kuivahionta)


*Puhdista pinnat hyvin ennen maalausta.*

### KÄYTTÖOHJE



	KORKEAPAINE		PERINTEINEN	
<i>Sekoitussuhde: (paino)</i>	Maali	1000	Maali	1000
	9-080	500	9-080	500
	1-430	100-150	1-430	100-150


<i>Sekoitussuhde: (tilavuus):</i>	Maali	5	Maali	5
	9-080	3	9-080	3
	1-430	0,7 - 1	1-430	0,7 - 1







<i>Käyttöaika 20 °C:</i>	2 tuntia	2 tuntia
<i>Ruiskutus-viskositeetti:</i>	16–18 sek./ Din 4 / 20°C	16-18 sek. / Din 4 / 20°C



<i>Suutinkoko:</i>	9 - 11	1,3 - 1,6 mm
<i>Ruiskutus-paine:</i>	120–140 bar	3- 3.5 bar



<i>Kerrostien lukumäärä:</i>	2	2
<i>Haihdunta-aika kerrostien välillä:</i>	10 minuuttia 20 °C	10 minuuttia 20 °C

	Kuivumisajat 20 °C	
	Pölykuiva:	10 minuuttia
	Kosketuskuiva:	4-5 tuntia
	Läpikuiva:	24 tuntia
	Läpikuiva 60 °C:	30 - 40 minuuttia
	Läpikuiva IR:	
	Lyhyt aalto	10 minuuttia
	Keskipitkäaalto	15 minuuttia
	Kuivakalvon vahvuus:	50 µm
	Yli-/uudelleenmaalattavissa	Aina mahdollista hionnan jälkeen

### **TEKNISET OMINAISUUDET**

*Teoreettinen peittokyky:*

7.6 - 8.8 m<sup>2</sup>/ litraa ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

### **TYÖTURVALLISUUSOHJEITA**

Katso käyttöturvatieotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

**SELEMIX SYSTEM** on PPG:n tuotemerkki.

**Maahantuoja:**

### **CORA VÄRI OY**

Niittytie 27 A  
01300 VANTAA  
Puh: 09-825 6650  
Fax: 09-825 66555  
E-mail: [cora@coravari.fi](mailto:cora@coravari.fi)