

TUOTEKUVAUS

7-120 Akryyli UHS pintamaali on 2K akryyli-maali sisältäen tavalliset ja metallipohjaiset suorakiiltomaalit. Tuote antaa erinomaisen ilmastollisen suojan, on erittäin nopea sävyttää ja antaa korkean pintakiillon.

PINNAN VALMISTELU




7-413, 7-414 pohjamaalit
Vanhat pinnat
Polyuretaani ja polyesteri pohjamaalit

Hionta

Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote P400 (kuivahionta) tai P280 (kuivahionta)

Puhdista pinnat hyvin ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE



Sekoitussuhde: (paino)


	KORKEAPAINE		PERINTEINEN	
Maali	1000	Maali	1000	
9-120 *	500	9-120 *	500	
1-430	100-150	1-430	100-150	

*Sekoitussuhde:
(tilavuus):*

Maali	2	Maali	2
9-120 *	1	9-120 *	1
1-430	0,2 - 0,3	1-430	0,2 - 0,3

voidaan käyttää myös extra nopeaa *9-130

voidaan käyttää myös extra nopeaa *9-130



Käyttöaika 20 °C:

2 tuntia

2 tuntia

Ruiskutus-viskositeetti:

20–23 sek. / Din 4 20°C

20-23 sek. / Din 4 20°C



Suutinkoko:


9 - 11

1,3 - 1,6 mm

Ruiskutus-paine:

120–140 bar

3- 3.5 bar



Kerrosten lukumäärä:

1 kevyt + 1 täysi kerros








1 kevyt + 1 täysi kerros

*Haihdunta-aika
kerrosten välillä:*

15 - 20 minuuttia 20 °C

15 - 20 minuuttia 20 °C

:

	Kuivumisajat 20 °C	
	Pölykuiva:	20 minuuttia
	Kosketuskuiva:	5 - 6 tuntia
	Läpikuiva:	24 tuntia
	Läpikuiva 60 °C:	40 - 50 minuuttia
	Läpikuiva IR:	
	Lyhyt aalto	15 minuuttia
	Keskipitkäaalto	20 minuuttia
	Kuivakalvon vahvuus:	50 µm
	Yli-/uudelleenmaalattavissa:	Aina mahdollista hionnan jälkeen

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

10 - 12 m²/ litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi