

TUOTEKUVAUS

7-412 Epoksi Matta Pintamaali on 2K epoksimaali joka mahdollistaa hyvän lopputuloksen ja kovuuden. Tuotetta suositellaan käytettäväksi teollisuuskohteisiin ja osittain erittäin kovien ilmasto-olosuhteisiin. Tuotetta ei suositella kohteisiin, jotka ovat suoran auringonvalon vaikutuksen alaisuudessa ja jossa vaaditaan sävyn pysyvyyttä.

PINNAN VALMISTELU




Teräs
7-413, 7-414 pohjamaalit
Puhallettu Teräs

Hionta
P80-120 -240 (kuivahionta)
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

Puhdista pinnat huolellisesti ennen ruiskutusta.

KÄYTTÖOHJE



*Sekoitussuhde:
(paino)*


KORKEAPAINE		PERINTEINEN	
Maali	1000	Maali	1000
9-010 *	200	9-010 *	200
1-410	200-300	1-410	200-300

*Sekoitussuhde:
(tilavuus):*

Maali	3,5	Maali	3,5
9-010 *	1	9-010 *	1
1-410	1 - 1,5	1-410	1 - 1,5

voidaan käyttää *9-011

voidaan käyttää *9-011



Käyttöaika 20 °C:

6- 8 tuntia


6- 8 tuntia



*Ruiskutus-
viskositeetti:*

18–22 sek. / Din 4 20°C

18–22 sek. / Din 4 20°C



*Ruiskutus-
paine:*

120–140 bar

3-4 bar

*Kerrosten
lukumäärä:*



2

2

Haihdunta-aika:

15-20 minuuttia 20°C

15-20 minuuttia 20°C

	Kuivumisajat 20 °C	
	Pölykuiva:	20–30 minuuttia
	Kosketuskuiva:	6-8 tuntia
	Läpikuiva:	12–18 tuntia
	Läpikuiva 60 °C	1 tunti
	Kuivakalvon vahvuus:	50 µm
	<i>Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella:</i>	3 tuntia minimi ja 24 tuntia maksimi 20 °C ilman välilihontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky

6.0–6.8 m² / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuaja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojaja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi