

TUOTTEEN KUVAUS

7-413 Epoksi Pohjamaali on korkean täyttökyyvyn omaava 2 K epoksi pohjamaali, joka soveltuu myös märkää-märälle menetelmään. Tuote omaa hyvän ruosteenestokyyvyn.


PINNAN VALMISTELU



	Hionta
Valurauta	P80-120 (kuiva) tai suihkupuhdistus
Paljas teräs	P80-120 (kuiva)
Fosfatoitu teräs	Scotchbrite
Kevytmetallit	P280-320 (kuiva)
Hiekkapuhallettu teräs	

Älä käytä wash primereiden tai synteettisten pohjamaalien päälle.
Puhdista pinnat hyvin sopivalla puhdistusaineella


KÄYTTÖOHJE



	KORKEAPAINNE		PERINTEINEN	
<i>Sekoitussuhde: (paino):</i>	7-413 sävytetty	1000	7-413 sävytetty	1000
	9-010 *	200	9-010 *	200
	1-410 **	250-300	1-410 **	250-300
<i>Sekoitussuhde: (tilavuus):</i>	7-413	3,5	7-413	3,5
	9-010 *	1	9-010 *	1
	1-410 **	1	1-410 **	1,3 - 1,6

*9-011 nopeaa kovetetta voidaan käyttää
**Laajoille pinnoille 1-400 Hidas Ohenne


*9-011 nopeaa kovetetta voidaan käyttää
**Laajoille pinnoille 1-400 Hidas Ohenne



<i>Käyttöaika 20 °C:</i>	6 tuntia	6 tuntia
<i>Ruiskutus-viskositeetti:</i>	18–22 sek./ Din 4/ 20 °C	18–22 sek./ Din 4/ 20 °C




<i>Suutinkoko:</i>	13 – 15	1,6–1,8 mm
<i>Ruiskutusaine:</i>	120–140 bar	3-4 bar



<i>Kerrostien lukumäärä:</i>	2	2
<i>Haihdunta-aika kerrostien välillä:</i>	10–15 minuuttia 20 °C	10–15 minuuttia 20 °C

KÄYTTÖOHJE



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 20–30 minuuttia

Kosketuskuiva: 6-8 tuntia



Kuivakalvon vahvuus: 40–80 µm

Hionta/pyyhintä jos tarpeen: 50–60 minuuttia 60 °C
tai 24 tuntia 20 °C

Yli-/uudelleenmaalaus millä tahansa
SELEMIX SYSTEM pintamaalilla 2 tuntia min. ja 24 tuntia maks. 20 °C
ilman välihiontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

6.5 - 7 m² /litra ruiskutusvalmista seosta
antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojaa tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojaja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010 8210 100

E-mail: cora@coravari.fi