

TUOTEKUVAUS

7-414 Epoksi vinyyli pohjamaali on nopeasti kuivuva ja voidaan käyttää märkää märälle menetelmällä. Tuote suojaa hyvin rautapintoja ja voidaan ylimaalata hyvinkin pitkän ajan kuluttua ilman hiontaa.

PINNAN VALMISTELU



Hionta	
Rauta	P80-120 (kuiva) tai suihkupuhdistus
Teräs	P80-120 (kuiva)
Fosfatoitu teräs	Scotch-brite
Kevyt-metallit	P280-320 (kuiva)

Älä käytä Wash primereiden tai synteettisten pohjamaalien päälle.
Hiekkapuhalletuille pinnoille suositellaan ruiskuttaa ensiksi kerros epoksi pohjamaalia 7-413 ja sen jälkeen normaali kerros epoksi vinyyli pohjamaalia 7-414.
Puhdista pinnat hyvin sopivalla puhdistusaineella.

KÄYTTÖOHJE

PERINTEINEN



Sekoitussuhde: (paino):	7-414 sävytetty	1000
	9-010 *	100
	1-410	400-500

Sekoitussuhde: (tilavuus):	7-414 sävytetty	9
	9-010 *	1
	1-410	4 - 5

*9-011 nopeaa kovetetta voidaan käyttää




Käyttöaika 20 °C: 8-10 tuntia

Ruiskutus-viskositeetti: 20-25 sek. / Din 4 20°C



Suutinkoko: 1,6-1,8 mm


Ruiskutusaine: 3-4 bar



Kerrostien lukumäärä: 2

Haihdunta-aika kerrostien välillä: 10-15 minuuttia 20°C


KÄYTTÖOHJE



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 15-20 minuuttia

Kosketuskuiva: 2-3 tuntia



Kuivakalvon vahvuus: 40-50 µm

Yli-/uudelleenmaalaus millä tahansa SELEMIX SYSTEM pintamaalilla Min 2 tuntia 20 °C Max 2 kuukautta ilman välilihontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

5 - 5.2 m² / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvojaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi