

### TUOTEKUVAUS

7-420 Epoksi Vinyyli pintamaali on 2K-epoksimaali joka antaa tasaisen pinnanlaadun ja voidaan ylimaalata uudestaan hyvinkin pitkän ajan kuluttua ilman välihiontaa. Suositellaan käytettäväksi teollisuuskohteisiin ja koneisiin. ja osittain hyvinkin vaativiin olosuhteisiin.. Ei suositella kohteisiin, jossa kohde joutuu pitkäaikaiseksi auringonvalon vaikutukseen ja jossa vaaditaan hyvää värin pysyvyyttä.

### PINNAN VALMISTELU




Rauta  
7-413, 7-414 pohjamaalit  
Puhallettu teräs

Hionta  
P80-120 -240 (kuiva)  
Katso erillinen pohjamaalien käyttöohje  
----

*Puhdista pinnat hyvin sopivalla puhdistusaineella..*

### KÄYTTÖOHJE




*Sekoitussuhde: (paino):*

	PERINTEINEN	
Maali		1000
9-010 *		350
1-410		600-700

*Sekoitussuhde: (tilavuus):*

Maali		5
9-010 *		2
1-410		3,6 - 4

\*9-011 nopeaa kovetetta voidaan käyttää



*Käyttöaika 20 °C:*

6-8 tuntia




*Ruiskutus-viskositeetti:*

18-22 sek. / Din 4 20°C

*Suutinkoko:*

1.4-1.7 mm



*Ruiskutuspaino:*

3-4 bar

*Kerrostien lukumäärä:*


2

*Haihdunta-aika kerrostien välillä:*

20-25 minuuttia 20° C

:


## KÄYTTÖOHJE



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 30–40 minuuttia

Kosketuskuiva: 6-8 tuntia



Läpikuiva: 12–18 tuntia

Kuivakalvon vahvuus: 50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella. Ilman välilihontaa hyvinkin pitkän ajan kuluttua.

## TEKNISET OMINAISUUDET

*Teoreettinen peittokyky*

5.8 - 6.2 m<sup>2</sup> / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

## TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojia tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

**SELEMIX SYSTEM** on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojat:

## **CORA VÄRI OY**

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: [cora@coravari.fi](mailto:cora@coravari.fi)