

7-510

PU PINTAMAALI

TUOTEKUVAUS

7-510 Polyuretaani Pintamaali on 2K maali joka antaa hyvän kiillon ja kemikalie-/ säänkestosuojan. Suositellaan käytettäväksi metalleiden päälle.

PINNAN VALMISTELU




7-413, 7-414 pohjamaalit
Polyuretaani ja polyesteri pohjamaalit

Hionta
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote


Puhdista pinnat hyvin ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE



	KORKEAPAINE		PERINTEINEN	
<i>Sekoitusuhde:</i> <i>(paino)</i>	Maali	1000	Maali	1000
	9-060 *	300	9-060 *	300
	1-420	350-400	1-420	350-400


<i>Sekoitusuhde:</i> <i>(tilavuus):</i>	Maali	3,5	Maali	3,5
	9-060 *	1	9-060 *	1
	1-420	1,3 - 1,5	1-420	1,3 - 1,5



<i>Käyttöaika 20 °C:</i>	90 minuuttia	90 minuuttia
<i>Ruiskutus-</i> <i>viskositeetti:</i>	18–20 sek./ Din 4/ 20 °C	18–20 sek./ Din 4/ 20 °C



<i>Suutinkoko:</i>	9 - 11	1,4–1,7 mm
<i>Ruiskutus-</i> <i>paine:</i>	120–140 bar	3-4 bar




<i>Kerrosten</i> <i>lukumäärä:</i>	2	2
---------------------------------------	---	---

<i>Haihdunta-</i> <i>aika</i> <i>kerrosten välillä:</i>	10–15 minuuttia 20 °C	10–15 minuuttia 20 °C
---	-----------------------	-----------------------

KÄYTTÖOHJE

Kuivumisajat 20 °C



Pölykuiva: 10-15 minuuttia

Kosketuskuiva: 4 -6 tuntia

Läpikuiva 20 °C: 10-14 tuntia

Läpikuiva 60 °C: 30-40 minuuttia



Kuivakalvon vahvuus: 50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella Min 14tuntia Max 24 tuntia 20 °C ilman välilihiontaa

KÄYTETTÄESSÄ SISÄTILOISSA

<i>Sekoitusuhde: (paino)</i>	Maali	1000
	9-510 *	500
	1-420	200-300

<i>Sekoitusuhde: (tilavuus):</i>	Maali	2
	9-510 *	1
	1-420	0,4 - 0,6

*9-510 kovettaja ei ole suositeltavaa käytettäväksi vaaleissa sävyissä kellastumisen vuoksi

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky: 6,4–7,2 m² / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojia tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojat:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi