

7-511

PU MATTAPINTAMAALI

TUOTEKUVAUS

7-511 Puolihihmeä 2K polyuretaanipintamaali, joka antaa erinomaisen kestävyuden kemikaaleja ja auringonvaloa vastaan.

PINNAN VALMISTELU




7-413, 7-414 pohjamaalit
Polyuretaani ja polyesteri pohjamaalit
Puhallettu Teräs

Hionta
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote


Puhdista pinnat hyvin ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE



	KORKEAPAINE		PERINTEINEN	
<i>Sekoitussuhde:</i> <i>(paino)</i>	Maali	1000	Maali	1000
	9-060 *	150	9-060 *	150
	1-420	350-400	1-420	350-400

<i>Sekoitussuhde:</i> <i>(tilavuus):</i>	Maali	6	Maali	6
	9-060 *	1	9-060 *	1
	1-420	2,5 - 3	1-420	2,5 - 3




Käyttöaika 20 °C: 90 minuuttia 90 minuuttia

Ruiskutus-
viskositeetti: 18–20 sek./ Din 4/ 20 °C 18–20 sek./ Din 4/ 20 °C



Suutinkoko: 9 - 11 1,4–1,7 mm


Ruiskutus-
paine: 120–140 bar 3-4 bar



Kerrosten
lukumäärä: 2 2

Haihdunta-
aika
kerrosten välillä: 10–15 minuuttia 20 10–15 minuuttia 20 °C

KÄYTTÖOHJE




Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 15-20 minuuttia

Kosketuskuiva: 4-5 tuntia

Läpikuiva 20 °C: 12-18 tuntia

Läpikuiva 60 °C: 30-40 minuuttia



Kuivakalvon vahvuus: 45–50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella

Min 14tuntia Max 24 tuntia 20°C ilman välihiontaa

KÄYTETTÄESSÄ SISÄTILOISSA

Sekoitusuhde: (paino)

Maali	1000
9-510 *	250
1-420	300-350

Sekoitusuhde: (tilavuus):

Maali	3
9-510 *	1
1-420	1,3 - 1,5

*9-510 kovettaja ei ole suositeltavaa käytettäväksi vaaleissa sävyissä kellastumisen vuoksi

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

5.2 - 5.8 m² / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuaja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi