

TUOTEKUVAUS

7-512/511 Polyuretaani Puolikiiltävä Pintamaali on 2K maali, joka antaa hyvän kemikaali- ja säänkestosuojan. Tuotteen avulla saavutetaan hyvä kiilto- ja peittävyysaste.

PINNAN VALMISTELU



2K PU ja Epoksi pohjamaalit
Polyuretaani ja polyesteri pohjamaalit

Hionta
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

Puhdista pinnat hyvin ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE



*Sekoitussuhde:
(paino)*

KORKEAPAINE	
Maali	1000
9-060 *	200
1-420 *	200-300

* Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 9-065 kovetetta ja 1-208 ohennetta

PERINTEINEN	
Maali	1000
9-060 *	200
1-420 *	200-300

* Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 9-065 kovetetta ja 1-208 ohennetta

*Sekoitussuhde:
(tilavuus):*

Maali	4,5
9-060 *	1
1-420 *	0,9 - 1,4


* Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 9-065 kovetetta ja 1-208 ohennetta

Maali	4,5
9-060 *	1
1-420 *	0,9 - 1,4

* Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 9-065 kovetetta ja 1-208 ohennetta

KÄYTTÖOHJE KORKEAPAINE

PERINTEINEN



Käyttöaika 20 °C:


90 minuuttia

90 minuuttia

Ruiskutus-viskositeetti:

18–20 sek./ Din 4/ 20 °C

18–20 sek./ Din 4/ 20 °C



Suutinkoko:


9 - 11

1,4–1,7 mm

Ruiskutuspain:

120–140 bar

3-4 bar



Kerrosten lukumäärä:


2

2

Häihdunta-aika kerrosten välillä:

10–15 minuuttia 20 °C

10–15 minuuttia 20 °C



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva:

10–15 minuuttia

Kosketuskuiva:

4-5 tuntia




Läpikuiva 20 °C:

10–12 tuntia

Läpikuiva 60 °C:

30–40 tuntia



Kokonaan kuiva IR:

Lyhyt aalto

10 minuuttia

Keskipitkäaalto

15 minuuttia

Kuivakalvon vahvuus:

50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa

24 tuntia 20 °C ilman välihiontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

7.5 – 8.5 m²/ litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvätiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010-8210 100

E-mail: cora@coravari.fi