

TUOTEKUVAUS

7-512 Polyuretaani Ekstra Pintamaali on 2K maali, joka antaa hyvän kemikalo-/ säänkestosuojan. Tuotteen avulla saavutetaan hyvä kiilto-/ peittävyysaste.

PINNAN VALMISTELU




2K PU tai Epoksi pohjamaalit
Polyuretaani ja polyesteri pohjamaalit

Hionta
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

Puhdista pinnat hyvin ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE



*Sekoitussuhde:
(paino)*

KORKEAPAINNE	
Maali	1000
9-065 *	250
1-208 *	160-200

* Kuumissa olosuhteissa käytä 1-470 ohennetta

Vaativat olosuhteet (Ulkokäyttö):

Maali	1000
9-080	350
1-208 *	0-100

* Kuumissa olosuhteissa käytä 1-470 ohennetta

*Sekoitussuhde:
(tilavuus):*

Maali	4
9-065 *	1
1-208 *	0,7 – 1

* Kuumissa olosuhteissa käytä 1-470 ohennetta

Vaativat olosuhteet (Ulkokäyttö):

Maali	5
9-080	2
1-208 *	0 - 0,5

Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 1-470 ohenninta

PERINTEINEN

Maali	1000
9-060 *	250
1-420 *	200-300

* Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 9-065 kovetinta ja 1-208 tai 1-470 ohenninta

Vaativat olosuhteet (Ulkokäyttö):

Maali	1000
9-080	350
1-420 *	0-100

Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 1-208 ohenninta

Maali	4
9-060 *	1
1-420 *	0,9 - 1,4

* Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 9-065 kovetinta ja 1-208 tai 1-470 ohenninta


Vaativat olosuhteet (Ulkokäyttö):

Maali	5
9-080	2
1-420 *	0 - 0,5

Suurempiin pintakokonaisuuksiin käytä 1-208 ohenninta

KÄYTTÖOHJE KORKEAPAINE

PERINTEINEN



Käyttöaika 20 °C:


90 minuuttia

90 minuuttia

Ruiskutus-viskositeetti:

20-25 sek./ Din 4/ 20 °C

18–20 sek./ Din 4/ 20 °C



Suutinkoko:


9 - 11

1,4–1,7 mm

Ruiskutuspain:

120–140 bar

3-4 bar



Kerrosten lukumäärä:


2

2

Häihdunta-aika kerrosten välillä:

10–15 minuuttia 20 °C

10–15 minuuttia 20 °C



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva:

10–15 minuuttia

Kosketuskuiva:

4-5 tuntia




Läpikuiva 20 °C:

10–12 tuntia

Läpikuiva 60 °C:

30–40 tuntia



Kokonaan kuiva IR:

Lyhyt aalto

10 minuuttia

Keskipitkäaalto

15 minuuttia

Kuivakalvon vahvuus:

50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa

16-24 tuntia 20 °C ilman välilihontaa, muussa tapauksessa välilihonta vaaditaan.

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

7.5 – 8.5 m²/ litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvätiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010-8210 100

E-mail: cora@coravari.fi