

7-513

PU STRUKTUURIPINTAMAALI

TUOTEKUVAUS

7-513 Strukturi Polyuretaani Pintamaali on 2K maali joka antaa hyvän kiillon ja kemikatio-/ säänkestosuojaan. Suositellaan käytettäväksi metalleiden päälle

PINNAN VALMISTELU




Teräs
7-413, 7-414 pohjamaalit
Polyuretaani ja polyesteri pohjamaalit
Puhallettu Teräs

Hionta
P80-120 (kuiva)
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

Puhdista pinnat hyvin ennen maalausta.


KÄYTTÖOHJE



	TASAINEN PINTA		STRUKTUURIPINTA	
<i>Sekoitussuhde: (paino)</i>	Maali 9-300 1-420	1000 200 300-400	Maali 9-300 1-420	1000 200 0-100

<i>Sekoitussuhde: (tilavuus):</i>	Maali 9-300 1-420	9 2 3,4 - 4,6	Maali 9-300 1-420	9 2 0 - 1,2
---------------------------------------	-------------------------	---------------------	-------------------------	-------------------

<i>Käyttöaika 20 °C:</i>	90 minuuttia	60 minutes
--------------------------	--------------	------------




<i>Ruiskutus- viskositeetti:</i>	18-22 sek. / Din 4 20 °C	TIX
--------------------------------------	--------------------------	-----

<i>Suutinkoko: (perinteinen)</i>	1.8-2.5 mm	1.8-2.5 mm
--------------------------------------	------------	------------




<i>Ruiskutus- paine:</i>	3.5-5 bar	3.5 -5 bar
------------------------------	-----------	------------



<i>Kerrost- lukumäärä:</i>	1 Kevytkerros + 1 struktuurikerros	1 Kevytkerros + 1 struktuurikerros
--------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

<i>Haihdunta- aika kerrosten välillä</i>	1-2 tuntia 20 °C	1-2 tuntia 20 °C
--	------------------	------------------

KÄYTTÖOHJE



Kuivumisajat 20 °C


Pölykuiva: 15-20 minuuttia



Kosketuskuiva: 6-8 tuntia

Läpikuiva 20 °C: 16-24 tuntia

Läpikuiva 60 °C: 40 minuuttia



Kuivakalvon vahvuus: 40-50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella Mahdollista aina hionnan jälkeen

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

9.6 - 11 m² / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi