

TUOTEKUVAUS

7-514 2K Polyuretaani pintamaali kalvanisoiduille pinnoille on puolikiiltävä PU maali joka omaa erinomaisen kiinnitarttuvuuden. Käytetään teollisiin kohteisiin, joissa ei voida käyttää muita maaliyhdistelmä-systeemejä.

PINNAN VALMISTELU



Teräs, kalvanisoitu teräs
Vanhat maalipinnat
7-413 pohjamaali

Hionta

-

P400 (vesi) tai P280 (kuiva)

Katso tuotteen tekninen käyttöturvatiedote

Puhdista pinnat hyvin ennen maalausta.

KÄYTTÖOHJE




*Sekoitusuhde:
(paino)*

	KORKEAPAINE		PERINTEINEN	
Maali	1000	Maali	1000	
9-000	150	9-000	150	
1-430	100-150	1-430	100-150	

*Sekoitusuhde:
(tilavuus):*

Maali	6	Maali	6
9-000	1	9-000	1
1-430	0,7 - 1	1-430	0,7 - 1

Käyttöaika 20 °C:



*Ruiskutus-
viskositeetti:*

90 minuuttia	90 minuuttia
22-24 sek. / Din 4 20 °C	22-24 sek. / Din 4 20 °C

Suutinkoko:

9 - 11


1.4-1.7 mm



*Ruiskutus-
paine:*

120-140 bar

3-4 bar



*Kerrost-
lukumäärä:*

2


2-3

*Haihdunta-
aika
kerrosten välillä:*

10-15 minuuttia 20°C

10-15 minuuttia 20°C

KÄYTTÖOHJE



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 20 minuuttia

Kosketuskuiva: 7-8 tuntia

Läpikuiva: 24–36 tuntia



Läpikuiva 60 °C: 60 minuuttia

Kuivakalvon vahvuus: 45–55 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella

Aina mahdollista hionnan jälkeen

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

7,2 m² / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi