

**TUOTETIEDOTE**

# 7-550

## UHS POLYURETAANI PINTAMAALI

**TUOTEKUVAUS**

7-550 UHS polyuretaani pintamaali on 2K sideaine, joka tarjoaa korkean kiiltoasteen, hyvän peittävyuden ja erinomaisen kulutuksen keston. Sen käyttöä suositellaan erityisesti raudasta valmistettujen tuotteiden pinnoittamiseen.

**PINNAN VALMISTELU**




2K PU ja Epoksi pohjamaalit  
Polyuretaani ja polyesteri fillerit

Hionta  
Tuotteen TDS:n mukaisesti

*Puhdista kauttaaltaan rasvanpoistoaineella ennen maalausta.*

**KÄYTTÖOHJE**




*Sekoitussuhde (paino):*

*Sekoitussuhde (tilavuus):*

**PERINTEINEN**

Pintamaali	1000
9-075	400
1-480*	100 / 200

Pintamaali	5
9-075	2
1-480*	0,2-1



*Käyttöaika 20 °C:*

*Viskositeetti:*

*Suutinkoko:*

*Ruiskutuspaino:*

*Kerroksia:*

*Haihdunta kerrosten välissä:*

*Haihdunta ennen uunitusta:*

> 2 tuntia

23-25 s, Din 4 20°C

1.4 - 1.8 mm

2-4 bar


2

10-15 min 20° C

20 min 20°C

## KUIVUMISAJAT

Kuivumisajat 20 °C:



Pölykuiva:	10-15 min
Kosketuskuiva:	4 -6 tuntia
Läpikuiva:	10-12 tuntia
Läpikuiva 60 °C:	45 min

Kuivakalvon vahvuus: 50 - 70 micronia



Päällemaalattavissa /  
uudelleenmaalattavissa samalla  
tuotteella

Min 16 tuntia, Max 24 tuntia, 20°C  
Ilman hionnan tarvetta

## TEKNISET TIEDOT

\*Hidas Direct Ohenne

1-470 voidaan käyttää korkeissa  
lämpötiloissa (yli 35 °C) tasoittuvuuden ja  
lopputuloksen parantamiseen.

Teoreettinen peittokyky:

8.0 – 8.3 m<sup>2</sup> /l ruiskutusvalmiissa  
muodossa, antaen 60µm  
kuivakalvonpaksuuden

Kiintoainepitoisuus RFU:

Painon mukaan:

62.46 %

Tilavuuden mukaan:

49.27 %

Sävytettyinä tiheys:

1.14

## TYÖTURVALLISUUS

Katso käyttöturvatiedotteesta (MSDS) työturvallisuus ja varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

**Sävyyn saattaa vaikuttaa kuivumisprosessi, ruiskutusmenetelmät ja kalvonpaksuus.**

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojalla tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

**SELEMIX SYSTEM** on PPG Group tuotemerkki.

**PPG Industries (UK) Ltd, Auto refinish, Customers Service and Sales Group, Needham Road,  
Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel : 01449 771775, Fax : 01449 771547**

Maahantuonti ja markkinointi:

**CORA Refinish Oy**

**Niittytie 27 A**

**01300 Vantaa**

**puh. 010 8210 100**

internet: [www.ppg.fi](http://www.ppg.fi)