

TUOTEKUVAUS

2.776.1160 Nopeasti Kuivuva Synteettinen Puolimatta Pintamaali omaa hyvän kiinnitarttuvuuden paljaalle teräkselle ja kuivaa nopeasti. Tuotetta suositellaan käytettäväksi myös rakennuskohteissa sekä rautamateriaaleille.


PINNAN VALMISTELU



Paljas teräs
7-810, 7-820, 7-080 pohjamaalit
2.708.08xx 1K pohjamaalit

Hionta
P80-120 - 240 (kuiva)
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

KÄYTTÖOHJE




Sekoitussuhde:
(paino)

	KORKEAPAINNE		PERINTEINEN	
Maali	1000	Maali	1000	
1-610 *	100-350	1-610 *	250-350	
Voidaan käyttää myös *1-215 tai 1-205		Voidaan käyttää myös *1-215 tai 1-205		

Sekoitussuhde:
(tilavuus):

Maali	6	Maali	6
1-610 *	2 - 3	1-610 *	2 - 3
Voidaan käyttää myös *1-215 tai 1-205		Voidaan käyttää myös *1-215 tai 1-205	



Käyttöaika 20 °C:

Määrittelemätön


Määrittelemätön



Ruiskutusviskositeetti:

18-22 sek. / Din 4 at 20°C

18-22 sek. /
Din 4 at 20°C



Suutinkoko:

9 – 11

1.4-1.7 mm

Ruiskutuspainne:

120-140 bar

3-4 bar

Kerrosten lukumäärä:


2

2

Haihdunta-aika kerrosten välillä:

5-10 minuuttia 20°C

5-10 minuuttia 20°C



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 10–15 minuuttia

Kosketuskuiva: 4-5 tuntia



Läpikuiva: 24–48 tuntia

Kuivakalvon vahvuus: 40–50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella
Min 6 päivää 20 °C maks. 1 kuukausi ilman välihiointaa
tai
Min 1 päivä 20 °C, kun on lisätty 10 % kovetetta 9-510 valmiiseen pintamaaliseokseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

6.2 - 7.0 m²/ litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:
CORA VÄRI OY
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
Puh: 010-8210 100
E-mail: cora@coravari.fi