

NOPEASTI KUIVUVA SYNTEETTINEN PINTAMAALI

TUOTEKUVAUS

7-610 Nopeasti Kuivuva Synteettinen Pintamaali omaa hyvän kiinnitarttuvuuden paljaalle teräkselle ja tuotteella on korkea kiiltoaste. Tuotetta suositellaan käytettäväksi myös rakennuskohteissa sekä rautamateriaaleille.


PINNAN VALMISTELU



Paljas teräs
7-810, 7-820, 7-080 pohjamaalit

Hionta
P80-120 - 240 (kuiva)
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

KÄYTTÖOHJE



*Sekoitussuhde:
(paino)*

KORKEAPAINE

Maali 1000
1-610 * 100-250

Voidaan käyttää myös *1-215
tai 1-205

PERINTEINEN

Maali 1000
1-610 * 250-350

Voidaan käyttää myös *1-215
tai 1-205


*Sekoitussuhde:
(tilavuus):*

Maali 10
1-610 * 1 - 3

Voidaan käyttää myös *1-215
tai 1-205

Maali 7
1-610 * 2 - 3

Voidaan käyttää myös *1-215
tai 1-205



Käyttöaika 20 °C:

Määrittelemätön

Määrittelemätön

*Ruiskutus-
viskositeetti:*

22-30 sek. / Din 4 at 20°C


18-22 sek. /
Din 4 at 20°C



Suutinkoko:

9 – 11

1.4-1.7 mm



*Ruiskutus-
paine:*

120-140 bar

3-4 bar

Kerrostien lukumäärä:

2


2

*Haihdunta-aika
kerrosten välillä:*

5-10 minuuttia 20°C

5-10 minuuttia 20°C

KÄYTTÖOHJE



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva: 10–15 minuuttia

Kosketuskuiva: 4-5 tuntia



Läpikuiva 20°C: 24–48 tuntia

Kuivakalvon vahvuus: 40–50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella

Min 6 päivää 20 °C Max 1 kuukausi ilman välihiointaa
tai
Min 1päivä 20 °C, kun on lisätty 10 % kovetetta 9-510 valmiiseen pintamaaliseokseen.

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

6.2 - 7.0 m²/ litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatieotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:
CORA VÄRI OY
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
Puh: 010-8210 100
E-mail: cora@coravari.fi