

## **NOPEASTI KUIVUVA SYNTEETTINEN MATTAPINTAMAALI**

### **TUOTEKUVAUS**

7-611 Nopeasti Kuivuva Synteettinen Matta Pintamaali omaa hyvän kiinnitarttuvuuden paljaalle teräkselle ja se kuivaa nopeasti. Tuotetta suositellaan käytettäväksi myös rakennuskohteissa sekä rautamateriaaleille.


### **PINNAN VALMISTELU**



Teräs  
7-810, 7-820, 7-080 pohjamaalit

Hionta  
P80-120 -240 (kuiva)  
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

### **KÄYTTÖOHJE**



*Sekoitussuhde:  
(paino)*

#### **KORKEAPAINE**

#### **PERINTEINEN**

Maali 1000  
1-610 \* 250-350

Maali 1000  
1-610 \* 250-350

Voidaan käyttää myös \*1-215  
tai 1-205

Voidaan käyttää myös \*1-215 tai  
1-205

*Sekoitussuhde:  
(tilavuus):*

Maali 6  
1-610 \* 2 - 3

Maali 6  
1-610 \* 2 - 3


Voidaan käyttää myös \*1-215  
tai 1-205

Voidaan käyttää myös \*1-215 tai  
1-205

*Käyttöaika 20 °C:*

Määrittelemätön

Määrittelemätön



*Ruiskutus-  
viskositeetti:*

18–22 sek. / Din 4 at 20 °C


18–22 sek. /  
Din 4 at 20 °C



*Suutinkoko:*

9 – 11

1.4–1.7 mm



*Ruiskutus-  
paine:*

120–140 bar

3-4 bar

*Kerrosten lukumäärä:*



2

2

*Haihdunta-aika  
kerrosten välillä:*

5-10 minuuttia 20°C

5-10 minuuttia 20°C

	Kuivumisajat 20 °C	10–15 minuuttia
	Pölykuiva:	4-5 tuntia
	Kosketuskuiva:	24–48 tuntia
	Läpikuiva:	40–50 µm
	Kuivakalvon vahvuus:	Min 6 päivää 20 °C maks. 1 kuukausi ilman välihiontaa
	Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella	tai Min 1 päivä 20 °C, kun on lisätty 10 % kovetetta 9-510 valmiiseen pintamaaliseokseen.

### TEKNISET OMINAISUUDET

*Teoreettinen peittokyky:*

5.6 - 6.4 m<sup>2</sup> / litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

### TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

**SELEMIX SYSTEM** on PPG:n tuotemerkki.

**Maahantuoja:**

**CORA VÄRI OY**

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010-8210 100

E-mail: [cora@coravari.fi](mailto:cora@coravari.fi)