

TUOTEKUVAUS

7-649 Nopeasti Kuivuva Synteettinen Pintamaali Extra omaa hyvän kiinnitarttuvuuden paljaalle teräkselle ja tuotteella on korkea kiiltoaste. Tuotetta suositellaan käytettäväksi myös maatalouskoneisiin, rakennuskohteisiin, hisseihin ja maansiirtokoneisiin.


PINNAN VALMISTELU



Teräs
7-810, 7-820 pohjamaalit
2.708.080X ja 2.708.0900 pohjamaalit

Hionta
P120 -240 (kuiva)
Katso tuotteiden tekninen käyttöturvatiedote

KÄYTTÖOHJE



Sekoitussuhde: (paino)


	KORKEAPAINE		PERINTEINEN	
Maali	1000	Maali	1000	
1-215 *	450-550	1-215 *	450-550	

Sekoitussuhde:
(tilavuus):

Maali	4	Maali	4
1-215 *	2 - 2,5	1-215 *	2 - 2,5

*Älä käytä muita ohenteita

*Älä käytä muita ohenteita



Käyttöaika 20 °C:

Määrittelemätön

Määrittelemätön

Ruiskutusviskositeetti:

18–22 sek. / Din 4 / 20 °C

18–22 sek. /
Din 4 / 20 °C



Suutinkoko:


9 – 11

1.4-1.7 mm

Ruiskutuspaino:

120-140 bar

3-4 bar



Kerrostien lukumäärä:


2

2

Haihdunta-aika
kerrostien välillä:

5-10 minuuttia 20°C

5-10 minuuttia 20°C



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva:

10–15 minuuttia

Kosketuskuiva:

2-3 tuntia

Läpikuiva:

16–24 päivää



Kuivakalvon vahvuus:

40–50 µm

Yli-/uudelleenmaalattavissa samalla tuotteella

Min 24 tuntia 20 °C Maks. 4-5 päivää ilman välilihontaa

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

4.5 - 5.5 m²/ litra ruiskutusvalmista seosta antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

Värin sekoittaminen:

Jotta seokseen tulee tasainen, suositellaan perusteellista sekoittamista sävypastan ja sideaineen punnituksen jälkeen **ennen 6-549 lisäämistä** seokseen.

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojia tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojat:
CORAVÄRI OY
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
Puh: 010-8210 100
E-mail: cora@coravari.fi