

### TUOTTEEN KUVAUS

7-810 Nopeasti Kuivuva Pohjamaali on synteettinen pohjamaali ja omaa hyvät täyttävyyssominaisuudet.  
Tuote on tarkoitettu suojaamaan rautakohteita ruostumiselta.


### PINNAN VALMISTELU



Rauta Hionta  
Fosfatoitu teräs P80-120 (kuiva)  
Scotchbrite

*Puhdista pinnat hyvin sopivalla puhdistusaineella*

### KÄYTTÖOHJE



Sekoitussuhde:  
(paino):

	KORKEAPAINE		PERINTEINEN	
7-810 Sävytetty	1000	7-810 Sävytetty	1000	
1-610 *	100-300	1-610 *	300-400	

\*1-215 tai 1-205 voidaan käyttää


\*1-215 tai 1-205 voidaan käyttää

Sekoitussuhde:  
(tilavuus):

7-810 Sävytetty	10	7-810 Sävytetty	4
1-610 *	1-5	1-610 *	2 - 2,5

\*1-215 or 1-205 can be used

\*1-215 or 1-205 can be used



Käyttöaika 20 °C:

Määrittelemätön

Määrittelemätön

Ruiskutusviskositeetti:

20–30 sek. /  
Din 4 / 20 °C

20–30 sek. /  
Din 4 / 20°C

Suutinkoko:

13 - 15

1,6–1,8 mm

Ruiskutusaine:


120–140 bar

3-4 bar

Kerrostien lukumäärä:

2

2




Haihdunta-aika  
kerrosten välillä:

10–15 minuuttia 20 °C

10–15 minuuttia 20 °C

## KÄYTTÖOHJE



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva:

10–15 minuuttia

Kosketuskuiva:

40–60 minuuttia



Kuivakalvon vahvuus:

35–50 µm

Hionta/pyyhintä jos tarpeen:

Min. 1 tunti 20 °C Maks. 1 kuukausi ilman  
väliahiontaa

Päällemaalattavissa:

SELEMIX SYSTEM selluloosa-,  
synteettisellä, kloorialkydi maalilla.

## TEKNISET OMINAISUUDET

*Teoreettinen peittokyky:*

5.4–6.0 m<sup>2</sup> / litra ruiskutusvalmista seosta  
antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

## TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojia tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoaikoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

**SELEMIX SYSTEM** on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojat:

## **CORA VÄRI OY**

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010-8210 100

E-mail: [cora@coravari.fi](mailto:cora@coravari.fi)