

TUOTTEEN KUVAUS

7-820 Nopeasti Kuivuva Pohjamaali Extra on synteettinen pohjamaali ja omaa hyvät täyttävyyssominaisuudet. Lisäksi tuotteella on hyvä ruosteenestokyky ja soveltuu hyvin metallipinnoille.

PINNAN VALMISTELU




Paljas teräs
Fosfatoitu teräs

Hionta
P80-120 (kuiva)
Scotchbrite

Puhdista pinnat hyvin sopivalla puhdistusaineella.

KÄYTTÖOHJE



Sekoitussuhde: (paino):

KORKEAPAINEN

7-820 Sävytetty 1000
1-610 * 100-300

PERINTEINEN

7-820 Sävytetty 1000
1-610 * 300-400

*1-215 tai 1-205 voidaan käyttää

*1-215 tai 1-205 voidaan käyttää


Sekoitussuhde:
(tilavuus):

7-820 Sävytetty 10
1-610 * 1 - 5

7-820 Sävytetty 4
1-610 * 2 - 2,5

*1-215 or 1-205 can be used

*1-215 or 1-205 can be used



Käyttöaika 20 °C:

Määrittelemätön

Määrittelemätön

Ruiskutusviskositeetti:

20–35 sek. /
Din 4 / 20 °C

20–25 sek. /
Din 4 / 20°C

Suutinkoko:

13 - 15

1,6–1,8 mm



Ruiskutusaine:


120–140 bar

3-4 bar

Kerrostien lukumäärä:

2

2




Haihdunta-aika
kerrostien välillä:

10–15 minuuttia 20 °C

10–15 minuuttia 20 °C

KÄYTTÖOHJE



Kuivumisajat 20 °C

Pölykuiva:

10–15 minuuttia

Kosketuskuiva:

40–60 minuuttia

Kuivakalvon vahvuus:

35–50 µm



Hionta/pyyhintä jos tarpeen:

min 1 tunti 20 °C maks. 1 kuukausi ilman
väliahiontaa

Päällemaalattavissa:

SELEMIX SYSTEM selluloosa-,
synteettisellä, kloorialkydi maalilla.

TEKNISET OMINAISUUDET

Teoreettinen peittokyky:

5.2–6.0 m² / litra ruiskutusvalmista seosta
antaa 50 µm kuivakalvon paksuuden

TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojia tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuojat:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010-8210 100

E-mail: cora@coravari.fi