

DELTRON

HIMMENNYSAINI

D759

TUOTEKUVAUS

Deltron Himmennysaine lisätään Deltron DG -väriin kun tarvitaan himmeä tai matta vaikutelma vastaamaan alkuperäistä pintaa tai kun muutoin halutaan sellainen viimeistely.



MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Ruiskutetaan alkuperäisille uunikuivatuille pinnoille tai suositeltujen PPG-pohjamaalien päälle, kun ne on ensin vesihiottu karkeudella P600-P800 tai kuivahiottu karkeudella P400-P500.

Puhdista maalattavat pinnat huolellisesti PPG-pesunesteellä -ks. allaolevia ohjeita.



PUHDISTUSAINIEN VALINTA

<u>Koodi</u>	<u>Tuote</u>	<u>Käyttötarkoitus</u>
D845	DX310 Rasvanpoistoaine, erittäin tehokas	Korjattavien pintojen esipuhdistukseen ennen korjaustyöhön ryhtymistä.
D837	DX330 Spirit Wipe	Poistaa tehokkaasti lian, rasvan tai muut epäpuhtaudet ennen maalausta tai sen aikana.
D842	DX380 Low-VOC pesuneste	Suunniteltu erityisesti poistamaan hionnassa syntyviä epäpuhtauksia kuten myös alueille, missä VOC-päästöt on minimoitava.
D846	Muovipintojen pesuneste	Nopea ja tehokas rasvanpoistoaine, sopii erityisesti aroille muovipinnoille.



KÄYTTÖOHJE	PERUSMENETELMÄ	MS-MENETELMÄ	DELTRON HS
<i>Sekoitusuhde matta pinta</i>	DG 2 osaa D802 1 osa Ohenne* 2 osaa D759 2 osaa	DG 3 osaa MS Kovete 1 osa Ohenne* 2 osa D759 3 osaa	Deltron HS 2 osaa D864 1 osa Ohenne* 2 osaa D759 3 osaa
<i>Sekoitusuhde himmeä pinta</i>	DG 2 osaa D802 1 osa Ohenne* 1 osa D759 1 osa	DG 3 osaa MS Kovete * 1 osa Ohenne* 1 osa D759 1.5 osa	Deltron HS 2 osaa D864 1 osa Ohenne* 1 osa D759 1.5 osaa

* Valitse MS-ohenne ja kovete käyttölämpötilan mukaan:

Alle 18°C	MS Kovete	Ohenne
18°C - 25°C	D803 Nopea	D808
Yli 25°C	D841 Normaali	D807
	D861 Hidas	D812

Erittäin vaativissa lämpötiloissa ja kosteusolosuhteissa (> 35°C / >70%) suositellaan käytettäväksi Erittäin Hidasta Ohennetta D869.



<i>Käyttöaika</i>	8 - 10 tuntia / 20°C	8 - 10 tuntia / 20°C	8 - 10 tuntia / 20°C
<i>Ruiskutusviskositeetti</i>	15 sek DIN4 / 20°C	15 sek DIN4 / 20°C	15 sek DIN4 / 20°C
<i>Hajoitusilmaruisku, suutin</i>	1,4 - 1,8 mm	1,4 - 1,8 mm	1,4 - 1,8 mm
<i>Ruiskutusaine</i>	4 bar	4 bar	4 bar
<i>Ruiskutuskerrat</i>	3	2	1 kevyt + 1 täysi
<i>Haihduntaväli/ 20°C: kerrosten välillä ennen uunikuivausta</i>	5 minuuttia 10 minuuttia	10 minuuttia 10 minuuttia	5 - 10 minuuttia 10 minuuttia



KÄYTTÖOHJE	PERUSMENETELMÄ	MS MENETELMÄ	DELTRON HS
<i>Kuivuminen pölykuiva 20°C kuiva ennen uusintamaalausta läpikuiva 20°C 60°C IR kuivaus</i>	20 minuuttia 4 tuntia minimi	30 minuuttia 4 tuntia minimi	30 minuuttia 6 tuntia minimi
	12 tuntia 30 minuuttia* 15 minuuttia	16 tuntia 30 minuuttia* 15 minuuttia	16 tuntia 30 minuuttia* 15 minuuttia
<i>Uunikuivausajat koskevat annettuja metallin lämpötiloja. Uunikuivausaikoihin tulee lisätä aika, jona metalli saavuttaa suositellun lämpötilan.</i>			
<i>Kuivakalvovahvuus: minimi maksimi</i>	45µm 55µm	50µm 60µm	50µm 60µm
<i>teoreettinen peittokyky</i>	5 - 6 m ² / l	6 - 7 m ² / l	7.5 m ² / l
<i>**Teoreettinen peittokyky m²:nä litraa kohti ruiskutusvalmista tuotetta, joka antaa 50µm paksuisen kalvon.</i>			
<i>Hionta vesihionta kuivahionta</i>	tärkeä hyvän tartunnan varmistamiseksi P800 P400	P800 P400	P800 P400
<i>Haihdunta/kuivamisaika ennen päälle- /uudelleenmaalausta</i>	uunikuivauspinnan jäähtyttyä tai 6 tunnin ilmakuivauksen jälkeen 20°C		
<i>Päälleruiskutus</i>	kaikki PPG 2K pohjamaalit tai Deltron pintamaalit		



TYÖTURVALLISUUSOHJEITA

Katso käyttöturvatiedote.

LEIMAHDUSPISTE

Deltron DG väriin
Deltron HS väriin
Deltron MS Kovete
Himmennysaine D759

21°C - 55°C

Deltron Kovete D802
Deltron Ohenne
DX310 Rasvanpoistoaine, D845
DX330 Spirit Wipe D837
Muovipintojen pesuneste D846

Alle 21°C

DX380 Low-VOC Pesuneste D842

Ei leimahduspiستettä - vesipohjainen

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20°C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Koivukummuntie 4
01510 VANTAA

Puh: 09-825 6650
Fax: 09-825 66555