



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Tuotetiedote

Deltron BC

Sävy pohja

TUOTTEET

Deltron sävy pohjasävyt	D7xx, D9xx
Deltron ohenteet	D808, D807, D812, D869
Deltron BC häivytysohene	D851
Deltron MS kovete	D841
Matta, satiini ja pintakuviointiaineet	
Deltron pintakuviointiaine	D843 hieno "mökkamainen" vaikutelma
Deltron karkea pintakuviointiaine	D844 karkea, korostettu kuvio

TUOTEKUVAUS

Deltron BC sävy pohjajärjestelmä koostuu erinomaisen peittokyvyn omaavista kiintoväri-, metalli- tai helmiäissävy pohjasta. Käytettynä PPG:n suosittelemalla tavalla Deltron BC täyttää ja jopa ylittää autonvalmistajien maalausjärjestelmille asettamat takuuvaatimukset. Osana Deltron GRS menetelmää, Deltron BC on usean alkuperäisvalmistajan (OEM) hyväksymä.

MAALATTAVAN PINNAN ESİKÄSITTELY

Pinta



PPG 2K primer
Electropaint
Ehjat 2K maalipinnat
TPA (Thermoplastiset pinnat)


Esikäsitteily

P600-P800 (märkä) / P400-P500 (kuiva)
P600-P800 (märkä) / P400-P500 (kuiva)
P600-P800 (märkä) / P400-P500 (kuiva)
Pohjustettava (esim. D834)



Hiontatyövaiheiden välillä puhdistu pinnat huolellisesti

TUOTEOHJEET




Sekoitussuhde: Deltron BC * 1 osa
Ohenne ** 1 osa


* Huom!. Käyttäessäsi D841 MS kovetetta kts. "Huomautukset ja rajoitukset"

** Valitse ohenne ruiskutuspaikan lämpötilan mukaan.

<i>Lämpötila</i>	<i>BC Suorakiiltoväri</i>	<i>BC Metall-/Helmiäsväri</i>
Alle 18°C	D808	D808
18°C - 25°C	D808	D807
25°C – 35°C	D807	D812
Yli 35°C	D812	D869



Käyttöaika: Rajoittamaton




*Ruiskutusviskositeetti/
20°C:* 15 sek DIN4

RUISKUTUS, HAIHDUNTA-AIKA JA KUIVAUS

Suutinkoko: 1.4 - 1.6 mm



Ruiskutuskerrat: 2
(+1 tarkistuskerta metalli- ja helmiäissävyt)



Haihdunta 20°C:

- kerrosten välillä 10 min
- ennen lakkausta 15 min

Teippausaika: 15 min

Kuivakalvopaksuus: 10 - 25 µm

Teoreettinen peittokyky: Olettaen 100% siirtotehoa ja kuivakalvon paksuus annetuissa rajoissa:

3.5 - 7 m²/l

KORJAUS JA UUELLENMAALAUUS



Hionta:

Mahdollinen roskanpoisto voidaan tehdä 20 minuutin haihdunnan jälkeen. Käytä hiomakarkeuksia (P1200 - P1500) kevyesti hipaisten (Ks. Häivytysohje) ennen kirkaslakan ruiskutusta.

*Ylimaalaus /
uudelleenmaalausaika
20°C:*

- *Minimi*
- *Maksimi*
24 tunnin jälkeen

15 min

24 tuntia

Deltron BC sävypohjaa ruiskutettava 1 kerros ennen lakkausta

Päällemaalaus:

Deltron kirkaslakka

HÄIVYTYS

Deltron BC:n häivytyksen paikkamaalauksessa on tarpeellista ja suositeltavaa kun on kyseessä metalli- tai helmiäissävyt. Käytä D851 BC häivytysohennetta seuraavasti:

- Valmistelee Deltron BC sävy edellä mainittujen ohjeiden mukaisesti.
- Ruiskuta ohuita kerroksia reunoilta sisäänpäin niin että se peittää korjatun alueen.
- Lisää D851 Deltron häivytysohennetta ruiskutusvalmiiseen Deltron BC sävyyn sekoitussuhteessa 1:1.
- Käytä tätä seosta häivyttääksesi korjatun alueen rajat. Ruiskuta reunoilta sisäänpäin korjatulle alueelle.
- Toista edellistä vaihetta kunnes mahdollinen sävyero on hävinnyt.
- Haihdunta-aika 20 min ennen kirkaslakan ruiskuttamista


HUOMAUTUKSET JA RAJOITUKSET



Parhaan kestävyuden ja tartunnan aikaansaamiseksi BC sävypohjaan voidaan lisätä D841 kovetetta sekoitussuhteessa 10:1 ja sen jälkeen ohennetaan sekoitussuhteessa 1:1 GRS ohenteella ennen ruiskutusta. Käyttöaika kiihdytetylle sävypohjalle on enimmillään 48 t. Ruiskutus ja kuivumisominaisuudet pysyvät muuttumattomina.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytön jälkeen puhdista kaikki työvälineet huolellisesti pesunesteellä tai tinnerillä.



TERVEYS JA TURVALLISUUS

Ks. Käyttöturvallisuustiedote.
Käytä suojavarusteita.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojaa tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20°C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.



Maahantuojat:

CORA VÄRI OY

Koivukummuntie 4
01510 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi

