



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Tuotetiedote

Deltron DG

Täyskiiltävä 2K-akrylipintamaali

Kiihdytetty menetelmä

TUOTTEET

Deltron DG perussävyt	D7xx
Deltron MS pikakovete	D864
Deltron pikakovete	D863
Deltron ohenteet	D808,D807
Deltron kiihdytin	D818

TUOTEKUVAUS

Kiihdytettyä DG pintamaalia voidaan käyttää nopeuttamaan kuivumista alhaisissa lämpötiloissa tai nopeuttamaan työprosessia pienissä korjauksissa normaalilämpötilassa.


Kuivumisaikoja nopeutettaessa voidaan käyttää pikakovetteita (D863 - D864) ja D818 kiihdytintä erikseen tai yhdessä.

D863/D864 kovetta käytetään normaalin tai MS kovetteen sijasta Deltron seoksissa. D818 kiihdytin on lisäaine, joka sekoitetaan ruiskutusvalmiiseen seokseen tai ohenteeseen.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Ks. Tuotetiedote N°RLD01

TUOTEOHJEET



	PERUSMENETELMÄ		MS MENETELMÄ	
Sekoitussuhde	DG	2 osaa	DG	3 osaa
	Peruskovete	1 osa	MS kovete	1 osa
	Ohenne*	1 osa	Ohenne*	1 osa

- Paksummalle kalvolle käytetään 0.5 osaa ohennetta

Valitse ohenne ruiskutuspaikan lämpötilan mukaan:

	Ohenne
5°C - 18°C	D808
18°C - 25°C	D807

Alhaisissa lämpötiloissa on seuraavat käyttösuositukset:

8°C - 10°C
10°C - 15°C
15°C - 20°C

Pikakovetteet + D818 kiihdytin
Pikakovete
D818 kiihdytin



D818 kiihdytintä voidaan käyttää :

- a) lisäämällä D818:aa sekoitussuhteessa 2 korkillista (12 ml tai 12 mg) litraan käyttövalmista seosta.
b) valmistamalla kiihdytetty ohenne, lisäämällä D818:aa sekoitussuhteessa 125 ml viiteen litraan Deltron ohennetta

	KÄYTTÖAIKA	PÖLYKUIVA	TEIPPIKUIVA				
			10°C	15°C	20°C	50°C	60°C
D863	3 - 4 t	10 min	7 t	6 t	5 t	30 min	20 min
D864	5 t	15 min			8 t		25 min
D818 + peruskovete	5 t	15 min			8 t		25 min
D818 + MS kovete(D803)	4 t	5 min			8 t		30 min
D863 + D818	3 - 4 t	5 min	6 t	5 t	4 t	25 min	15 min
D864 + D818					6 t		20 min

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytön jälkeen puhdista kaikki työvälineet huolellisesti pesunesteellä tai tinnerillä.



TERVEYS JA TURVALLISUUS

Ks. Käyttöturvallisuustiedote
Käytä suojavarusteita.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20°C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.



Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Koivukummuntie 4
01510 VANTAA

Puh: 09-825 6650

Fax: 09-825 66555

E-mail: cora@coravari.fi