



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Maaliskuu 2008

Tuotetiedote



1K AEROSOLI POHJAMAALIT

D8416 (G1), D8421 (G5), D8424 (G6), ja D8426 (G7)

TUOTEKUVAUS

D8416, D8421, D8424 ja D8426 1K aerosoli pohjamaalit on suunniteltu erityisesti puhkihiottujen kohtien paikkaamiseen sekä pieniin paikkakorjauksiin. Tuotteet ovat päällemaalattavissa kaikilla PPG Deltron pintamaaleilla.

PINNAT

Paljas teräs
Galvanoitu teräs
Alkuperäiset maalipinnat
GRP (lasikuitu)
Polyesterikitit
Hyväkuntoiset vanhat pinnat *

* Huom! Ei suositella termoplastisille pinnoille. Vanhat synteettiset pinnat tulee olla läpikuivia.



Vesi- ja kuivahionta käsin
Koneellinen kuivahionta

*Mikäli pohjamaalataan
ennen pintamaalausta*
P280 – P320 (GRP P400)
P220 – P280

*Mikäli pintamaalataan
suoraan päälle*
P800
P360




Pinta tulee käsitellä rasvanpoistoaineella huolellisesti ennen ja jälkeen hiomisen.
Katso lisätiedot Deltron Puhdistusaineet (RLD63V) tuotetiedotteesta.

KÄYTTÖOHJE



Ravista aerosolipurkkia huolellisesti, noin kahden minuutin ajan, ennen käyttöä. Kuulet sekoituskuulien irtoavan purkin sisällä.



Tuote on käyttövalmis ilman erillistä sekoitusta.



Ruiskutusetäisyys 15 – 20 cm

Ruiskuta kaksi yksittäistä kerrosta saadaksesi minimi kalvonpaksuuden, noin 25 mikronia.

Anna kuivua 3 – 5 minuuttia kerrosten välillä.

Päällemaalattavissa 10 – 15 minuutin kuluttua 20°C:ssa (riippuen kalvonpaksuudesta).

Tavallisesti D8416, D8421, D8424 ja D8426 tuotteet eivät vaadi hiontaa ennen pintamaalausta.

Mikäli halutaan suurempaa kalvonpaksuutta, voi päälle ruiskuttaa mitä tahansa PPG 2K pohjamaalia.

VOC TIETO

EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.e) on 840g/litra. Tämän tuotteen VOC pitoisuus on maksimissaan 840g/litra.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämän teknisen tiedotteen tiedot perustuvat tuotekehittelyn ja kokemuksen mukaiseen tietämykseen. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojaja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Terveysteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme tutustumaan tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka on saatavilla CORA Refinishiltä tai internetistä osoitteesta: www.ppgscandinavia.com

PPG Industries (UK) Limited.
Auto Refinish
Customer Service and Sales Group,
Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
England.
Tel: 01449 771775
Fax: 01449 773480

Maahantuonti ja markkinointi:

CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 Vantaa
puh. 010 8210 100
internet: www.corarefinish.fi

