



Elokuu 2008

# Tuotetiedote



## **1K AEROSOLI POHJAMAALIT D8421 (G5), D8424 (G6), D8426 (G7)**

### **TUOTEKUVAUS**

D8421, D8424 ja D8426 1K aerosoli pohjamaalit on suunniteltu erityisesti puhkihiottujen kohtien paikkaamiseen sekä pieniin paikkakorjauksiin. Tuotteet ovat päällemaalattavissa kaikilla PPG Deltron pintamaaleilla.

### **PINNAT**

Paljas teräs  
Galvanoitu teräs  
Alkuperäiset maalipinnat  
GRP (lasikuitu)  
Polyesterikitit  
Hyväkuntoiset vanhat pinnat \*

\* Huom! Ei suositella termoplastisille pinnoille. Vanhat synteettiset pinnat tulee kovettaa huolellisesti.



Vesi ja kuivahionta käsin  
Koneellinen kuivahionta

*Mikäli pohjamaalataan  
ennen pintamaalausta*  
P280 – P320 (GRP P400)  
P220 – P280

*Mikäli pintamaalataan  
suoraan päälle*  
P800  
P360




Pinta tulee käsitellä rasvanpoistoaineella huolellisesti ennen ja jälkeen hiomisen.

---

## KÄYTTÖOHJE



Ravista aerosolipurkkia huolellisesti ennen käyttöä, noin kahden minuutin ajan. Kuulet sekoituskuulien irtoavan purkin sisällä.



Käyttövalmis tuote ilman erillistä sekoitusta.



Ruiskutusetäisyys 15 – 20 cm

Ruiskuta kaksi yksittäistä kerrosta saadaksesi minimi kalvonpaksuuden, noin 25 mikronia.

Anna kuivua 3 – 5 minuuttia kerrosten välillä.

Päällemaalattavissa 10 – 15 minuutin kuluttua, 20 °C (riippuen kalvonpaksuudesta).

Tavallisesti tuotteet eivät vaadi hiontaa ennen pintamaalausta.

Mikäli halutaan suurempaa kalvonpaksuutta, voidaan päälle ruiskuttaa mitä tahansa PPG 2K pohjamaalia.

---

## VOC TIETO

EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.e) on 840g/litra. Tämän tuotteen VOC pitoisuus on maksimissaan 840g/litra.

---

## TERVEYS JA TURVALLISUUS

**Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön.** Tämän teknisen tiedotteen tiedot perustuvat tuotekehittelyn ja kokemuksen mukaiseen tietämykseen. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojalla tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Terveysteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme tutustumaan tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka on saatavilla CORA Refinish:tä tai internetistä osoitteesta: [www.ppgscandinavia.com](http://www.ppgscandinavia.com)

PPG Industries (UK) Limited.  
Auto Refinish  
Customer Service and Sales Group,  
Needham Road,  
Stowmarket,  
Suffolk.  
IP14 2AD,  
England.  
Tel: 01449 771775  
Fax: 01449 773480

Maahantuonti ja  
markkinointi:  
CORA Refinish Oy  
Niittytie 27 A  
01300 Vantaa  
puh. 010 8210 100  
internet:  
[www.ppg.fi](http://www.ppg.fi)

