



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Tuotetiedote

Deltron D843

Deltron D844

Kuviointiaine D843

Karkea kuviointiaine D844

TUOTEKUVAUS

Nämä lisäaineet on tarkoitettu käytettäväksi Deltron DG-, UHS- maalien ja Deltron kirkaslakkojen kanssa antamaan alkuperäisten pintojen kaltainen viimeistely tietyissä ajoneuvon osissa. Kuviointiaine D843 antaa himmeän, mokkamaisen vaikutelman, kun taas D844 karkea kuviointiaine antaa selvemmin näkyvän kuvioinnin.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Ks. asianomainen tekninen tuotetiedote

TUOTEOHJEET

	D843 KUVIOINTIAINE		D844 KARKEA KUVIOINTIAINE	
Perus- menetelmä	DG/D800	2 osaa	DG/D800	2 osaa
	Perus- kovete	1 osa	Perus- kovete	1 osa
	ohenne	2 osaa	ohenne	1 osa
	D843	2 osaa	D844	1 osa
MS - menetelmä	DG/D800	3 osaa	DG/D800	3 saa
	MS		MS	
	kovete	1.5 osaa	kovete	1.5 osaa
	ohenne	2 osaa	ohenne	1 osa
	D843	3 osaa	D844	1.5 osaa
UHS	UHS	3 osaa	UHS	3 osa
	D897/D8208	1 osa	D897/D8208	1 osa
	ohenne	2 osaa	ohenne	1 osa
	D843	3 osaa	D844	1.5 osaa

D880	D880 MS kovete ohenne D843	2 osaa 1 osa 2 osaa 3 osaa	D880 MS kovete ohenne D844	3 osaa 1 osa 1 osa 1.5 osaa
D894	D894 D884/D8208 ohenne D843	2 osaa 1 osa 2 osaa 3 osaa	D894 D884/D8208 ohenne D844	3 osaa 1 osa 1 osa 1.5 osaa
D893	D880 D884 ohenne D843	2 osaa 1 osa 2 osaa 3 osaa	D880 D884 ohenne D844	3 osaa 1 osa 1 osa 1.5 osaa
D8103	D8103 D884/D8208 ohenne D843	2 osaa 1 osa 2 osaa 3 osaa	D8103 D884/D8208 ohenne D844	3 osaa 1 osa 1 osa 1.5 osaa

* Valitse MS kovete ja ohenne käyttölämpötilan mukaan:

	Peruskovete	MS kovete	HS kovete	Ohenne
Alle 18°C	D863	D803 nopea	D8208	D808
18°C - 25°C	D802	D841 normaali	D884/D897	D807
Yli 25°C	D802	D861 hidas	D884/D897	D812

Erittäin vaativissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa (> 35°C / >70%) suositellaan käytettäväksi erittäin hidasta ohennetta.

RUISKUTUS, HAIHDUNTA-AIKA & KUIVAUS

Ks. asianomainen tekninen tuotetiedote.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Käytön jälkeen puhdista kaikki työvälineet huolellisesti pesunesteellä ja tinnerillä.



TERVEYS & TURVALLISUUS

Ks. Käyttöturvallisuustiedote
Käytä hyväksytyjä suojavaikkeitä.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20°C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.



Maahantuoja:

CORA VÄRI OY
Koivukummuntie 4
01510 VANTAA

Puh: 09-825 6650
Fax: 09-825 66555
E-mail: cora@coravari.fi