



Helmikuu 2009

Tuotetiedote



DELTRON – MUOVIOSIEN PUHDISTUS JA ESIKÄSITTELY

D8434 - Muoviosien puhdistusaine
D846 - DX103 Antistaattinen pesuneste

TUOTEKUVAUS


Huolellinen esikäsitteily ja puhdistus ovat ratkaisevan tärkeitä tekijöitä muoviosien onnistuneessa maalauksessa. Deltron muoviosien puhdistusaineet on suunniteltu mahdollistamaan paras tehokkuus pohja- ja pintamaalien ominaisuuksilta.

D8434 – Muoviosien puhdistusaine on suunniteltu puhdistamaan kaikki ei toivotut jäänteet muovipinnoilta (kuten muotin irroitusaineet, suojakalvojen liimat), varmistaakseen erinomaisen tartunnan.

D846 – DX103 Antistaattinen pesuneste on suunniteltu muovipintojen käsittelyyn niitä vahingoittamatta, staattisuuden ehkäisemiseksi ja pölyttömän ruiskutuspinnan varmistamiseksi.

*** HUOM ; Tietyt PE muovilaadut todetaan maalauskelvottomiksi. Joitakin pohjamaaleja ei suositella käytettäväksi erityisen liuotinherkille muovipinnoille, kuten Polystyreenille (PS).**

KÄYTTÖ PALJAILLA MUOVIPINNOILLA



Vaihe 1 – D8434 Muoviosien puhdistusaine SEKOITUSSUHDE

Tilavuuden mukaan:

D8434
Vesi

Yleiset
muovit

1 osa
1 osa

Liutinerhät
muovit

1 osa
2 osaa

KÄYTTÖ

Levitä käyttäen **Scotch-Brite™** Grey Ultrafine, kevyesti pintaa hangaten.

Huuhto kauttaaltaan puhtaalla vedellä ja anna kuivua.

Jos vesi pisaroituu pinnalle huuhdottaessa, toista käsittely.



Vaihe 2 – D846 Antistaattinen pesuneste

KÄYTTÖ

Levitä kauttaaltaan muoviosalle.

Käytä puhdasta ja nukkaamatonta rättiä levitykseen ja toista rättiä pinnan pyyhkimiseen.

HUOM: ÄLÄ KÄYTÄ D846 LIUOTINHERKILLE MUOVIPINNOILLE



VOC TIETO

EU:n asettama VOC-raja tuoteryhmälle, johon tämä tuote kuuluu (tuotekategoria IIB.aon 850g/litra (käyttövalmis seos). Tämän tuotteen käyttövalmiin seoksen VOC-pitoisuus on maksimissaan 850g/litra, käyttötavasta riippuen VOC-arvo voi olla alhaisempikin.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämän teknisen tiedotteen tiedot perustuvat tuotekehittelyn ja kokemuksen mukaiseen tietämykseen. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojat tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Terveysteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme tutustumaan tuotteen käyttöturvatieotteeseen, joka on saatavilla CORA Refinish:tä tai internetistä osoitteesta: www.ppgscandinavia.com

PPG Scandinavia
Midtager 29
Danmark
2605 Brøndby
Danmark
Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: + 45 43 43 81 88



Maahantuonti ja markkinointi:
CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 Vantaa
puh. 010 8210 100
internet: www.ppg.fi

