



GLOBAL REFINISH
SYSTEM



Tuotetiedote

D8456 Mattausaine

D8456 Mattausaine

TUOTEKUVAUS

D8456 Deltron Mattausainetta voidaan käyttää Deltron Progress UHS DG sävyjen ja D8141 Premium UHS Kirkaslakan kanssa, jotta pinnasta saadaan satiini- tai mattapintainen.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

D8456 lisätyt seokset voidaan ruiskuttaa olemassaolevien pintojen tai PPG pohjamaalien päälle, jotka on kuivahiottu P400-P500 tai vesihiottu P600-P800.

Pinnat on puhdistettava huolella tarkoitukseen sopivalla PPG puhdistusaineella. Lisätietoja alla:

PINNAN PUHDISTUSAINEN VALINTA

| Tuote | | Käyttötarkoitus |
|-------|--------------------------|---|
| D845 | DX310 Voimakas pesuneste | Korjattavien pintojen esipuhdistukseen ennen korjaustyöhön ryhtymistä, sekä kaikille paljaille metallipinnoille. |
| D8401 | Low VOC pesuneste EB | Poistaa tehokkaasti lian, rasvan tai muut epäpuhtaudet ennen maalausta tai sen aikana. |
| D842 | DX380 Low VOC pesuneste | Suunniteltu erityisesti poistamaan hionnassa syntyviä epäpuhtauksia. Käytetään myös alueilla, jossa VOC-päästöt on minimoitava. |
| D846 | Muovipintojen pesuneste | Poistaa hellästi, nopeasti ja tehokkaasti lian muovipinnoilta. |

Tuotteet vain ammattikäyttöön.

RLD 202V_1105

SEKOITUSSUHTEET

1. Sekoitussuhteet Deltron Progress UHS DG pintamaaleille:

| | <u>Matta pinta</u> | | <u>Satiini pinta</u> |
|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|
| Deltron Progress UHS DG | 1.5 osaa | Deltron Progress UHS DG | 2 osaa |
| D8456 | 2.5 osaa | D8456 | 2 osaa |
| Kovete | 1 osa | Kovete | 1 osa |
| Ohenne* | 1 osa | Ohenne* | 1 osa |

2. Sekoitussuhteet D8141 Premium UHS Kirkaslakalle:

| | <u>Matta pinta</u> | | <u>Satiini pinta</u> |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
| Kirkaslakka | 3 osaa | Kirkaslakka | 3 osaa |
| D8456 | 3 osaa | D8456 | 1.5 osaa |
| Kovete | 1 osa | Kovete | 1 osa |
| Ohenne | 0.6 osaa | Ohenne | 0.6 osaa |

KOVETE- JA OHENNEVALIKOIMA

Katso kovete- ja ohennevalikoimat Deltron Progress UHS pintamaalien ja Premium UHS Kirkaslakkojen tuotetiedotteista.

RUISKUTUSVALMIIN TUOTTEEN OMINAISUUDET

| | <u>Deltron Progress UHS Pintamaali</u> | <u>D8141 Kirkaslakka</u> |
|-------------------------------|--|---|
| <i>Käyttöaika 20 °C</i> | D8216 15 - 20 min D8217 40 - 60 min D8218 / 9 1.5 - 2 tuntia | Using D8216 30 - 45 min Using D8217 60 min Using D8218/9 2 - 2.5 tuntia |
| <i>Ruiskutusviskositeetti</i> | 20 - 25s DIN4 / 20 °C | 18 - 20s DIN4 / 20 °C |

RUISKUN ASETUKSET

| | <u>Deltron Progress UHS Pintamaali</u> | <u>D8141 Kirkaslakka</u> |
|---------------------|--|--------------------------|
| | 1.3 - 1.4 mm | 1.3 - 1.4 mm |
| Ruiskun paine | 2 bar | 2 bar |
| Kerrosten lukumäärä | 2 | 2 |

HAIHDUNTA-AIKA, 20 °C:

| | | |
|--------------------------|--------|--------|
| <i>kerrosten välissä</i> | 5 min | 10 min |
| <i>ennen uunitusta</i> | 10 min | 10 min |

KUIVUMISAJAT

Tuotteet vain ammattikäyttöön.

Deltron Progress UHS Pintamaali**D8141 Kirkaslakka**

| | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| Läpikuiva 20 °C | 12 tuntia / D8216 | 8 tuntia / D8216 |
| | 16 tuntia / D8217 | 12 tuntia / D8217 |
| Läpikuiva 60 °C | 10 min / D8216 | 15 min / D8216 |
| | 20 min / D8217 | 25 min / D8217 |
| | 30 min / D8218 | 35 min / D8218 |
| | 35 min / D8219 | 40 min / D8219 |
| | | |

- Uunikuivausajat koskevat annettuja metallin lämpötiloja. Uunikuivausaikoihin tulee lisätä aika, jona metalli saavuttaa suositellun lämpötilan..

Kuivakalvon paksuus:

| | | |
|---------|------|------|
| Minimi | 45µm | 50µm |
| Maksimi | 55µm | 60µm |

Teoreettinen peittokyky **5 - 6 m² / l 6 - 7 m² / l

** Teoreettinen peittokyky m² per litra ruiskutusvalmista seosta, antaen 50 µm kalvon vahvuuden-

| | | |
|-------------|--|------|
| Mattaus | Tehtävä ennen uudelleenmaalausta tartunnan varmistamiseksi | |
| vesihionta | P800 | P800 |
| kuivahionta | P400 | P400 |

PÄÄLLEMAALAUUS/UUDELLEENMAALAUUS

Voidaan päällemaalta 1 tunti uunituksen ja jäähtytyksen jälkeen.

Päällemaalattavissa Kaikki PPG 2K pohjamaalit ja Deltron pintamaalit

VOC TIEDOT

VOC-tietojen osalta tutustu UHS DG ja kirkaslakkojen teknisiin tiedotteisiin.

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Tämän teknisen tiedotteen tiedot perustuvat tuotekehittelyyn ja kokemuksen mukaiseen tietämykseen. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojaja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Terveysteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme tutustumaan tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka on saatavilla Cora Väristä tai internetistä osoitteesta: http://www.ppg.com/PPG_MSDS

PPG Industries (UK) Limited.
Auto Refinish
Customer Service and Sales Group,
Needham Road,
Stowmarket,
Suffolk.
IP14 2AD,
England.
Tel: 01449 771775
Fax: 01449 773480



Maahantuonti ja markkinointi:
Cora Väri Oy
Niittytie 27 A
01300 Vantaa
puh. 010 8210 100
internet: www.ppg.fi

These products are for professional painting only.

RLD 202V_1105