



AUTO REFINISH

GLOBAL
REFINISH
SYSTEM



Tuotetiedote

Deltron lisäaineet

D818 Deltron Accelerator
D886 Deltron Potlife Extender
D885 Deltron Enhancer

TUOTEKUVAUS

D818 Kiihdytin on lisäaine, joka kiihdyttää maalikomponentin reaktiota kovettajan kanssa. Se sekoitetaan ruiskutusvalmiiseen tuotteeseen ennen käyttöä.

D886 Käyttöajan jatkaja on lisäaine, joka pidentää 2K tuotteen käyttöaikaa, säilyttäen oikean ruiskutusviskositeetin kauemmin. D886:lla ei ole vaikutusta ruiskutettavuuteen tai läpikuivusaikaan.

D885 Enhancer on kiihdyttimen ja käyttöajan jatkajan yhdistelmä. D885 nopeuttaa pintamaalin kuivumista ja pidentää kiihdytetyn tuotteen käyttöaikaa.

MAALATTAVAN PINNAN ESIKÄSITTELY

Katso kyseinen tuotetiedote.

Tuoteohjeet



D818 Deltron kiihdyttäjä

Sekoitussuhde: D818 Kiihdytintä voidaan lisätä ruiskutusvalmiiseen seokseen sekoitussuhteessa:

(A) Ruiskutusvalmis seos	1l
(B) D818	12 ml, 10g (tai 2 korkillista)

D818 Kiihdytintä voidaan käyttää kiihdytetyn ohenteen aikaansaamiseksi lisäämällä:

(A) Deltron ohenne *	5l
(B) D818	250 ml

* D808 tai D807

Etiketöi "kiihdytetyn ohenteen" astia käyttäen D818:n mukana tulevaa oranssia "Accelerated thinner"-tarraa. Käytä tuoteohjeen mukaan kuten D808 tai D807 ohennetta.

Tuoteohjeet



Sekoitussuhde: D886 Käyttöajan jatkaja ja D885 Enhancer toimitetaan 250 ml täyttöisinä 1l muovipulloissa. Ne ohennetaan Deltron ohenteella seuraavasti:

(A) D886/D885	250 ml
(B) Deltron ohenne	1l asti

- Avaa uusi D886/D885 pullo.
- Lisää Deltron ohennetta (D808, D807, D812, D869) kunnes nesteen taso on 3 cm reunan alapuolella.
- Sulje pullo ja sekoita sen sisältö ravistelemalla.
- Käytä 'erikoisohennetta' kuten normaaliohennetta tuoteselosteen mukaisesti.

HUOMAUTUKSET JA RAJOITUKSET




Älä käytä D818, D885 Deltron 2K -pohjamaaleihin.

Älä käytä D818, D885, D886 Deltron Basecoat-maaleihin.

Liian suuri määrä D818 kiihdytintä voi huonontaa kuivan maalipinnan kiiltoa.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki työvälineet käytön jälkeen huolellisesti pesunesteellä tai tinnerillä.



TERVEYS JA TURVALLISUUS

Tutustu tuotteen käyttöturvallisuustiedotteeseen ja tuotepurkkien etiketteihin saadaksesi täydelliset terveys-, turvallisuus- ja ympäristöohjeet.
Käytä suositeltuja suojavarusteita.

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön.

Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvojaikoja 20°C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.



Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Koivukummuntie 4
01510 VANTAA

Puh.: (09) 825 6650
Faksi: (09) 8256 6555
Sähköposti: cora@coravari.fi