

Tuotetiedote



DELFLEET F393

TUOTTEET




Delfleet kromaattivapaa tartuntapohjamaali	F393
Delfleet reaktiivinen ohenne	F365
Delfleet ohenne hidas	F371
Delfleet ohenne	F372
Delfleet ohenne nopea	F373

TUOTEKUVAUS

Delfleet F393 on kromaattivapaa tartuntapohjamaali, jolla saadaan keskipaksu maalikalvo. Se on nykyisen eurooppalaisen VOC - lainsäädännön mukainen. Käytetään uusille pinnoille maalikalvon tartunnan parantamiseksi ja edistämään seuraavien maalikalvojen tartuntaa. Sopii sekä pienille että suurille pinnoille ja voidaan käyttää myös "märkää-märälle" menetelmällä mikäli tarvetta.









Tuote on ennen käyttöä aina katalysoitava sen omalla F365 reaktiivisella ohenteella.

PINNAN ESIKÄSITTELY

	Uusi kuuma- /kylmävalssattu teräs Vanha teräs	HIONTA Suihkupuhallus P280 -320 Kuiva	PUHDISTUS Maalattava pinta tulee puhdistaa täysin kaikista epäpuhtauksista. Pinta tulee puhdistaa käyttäen yhdistelmää D845 ja D837 (tai D842).
	Zintec Galvanoitu teräs Hyväkuntoiset maalipinnat GRP	P180-240 Kuiva P240-320 Kuiva P180-240 Kuiva P320-P400 Kuiva	
	Alumiini	HIONTA P280-320 Kuiva	



KÄYTTÖOHJE

	Valitse ohenne lämpötilan ja ajoneuvon koon mukaan	F393 F365 Ohenne*	2 osaa 1 osa 0,5 osaa	Anna seoksen asettua 20 minuuttia ennen käyttöä.
Käyttöaika, 20°C -: 24 tuntia		<i>Lämpötila</i> Alle 18°C 18°C - 25°C Yli 25°C	<i>Ohenne</i> F373 F372 F371	
	Viskositeetti	HVLP 15-18 sek DIN/4 20°C.	PAINESÄILIÖ 15-18 sek DIN/4 20°C.	
	Ruiskun asetukset	1.4-1.8 mm 2 bar	0.85-1.1 mm 2 bar Juoksevuus 350-420 cc/min	
	Kerrosten lukumäärä	2	2	
	Haihdutus 20°C Kerrosten välissä Ennen päällemaalausta	10 minuuttia Min. 15 minuuttia ja maks. – 6 tuntia.		
	20°C pölykuiva 20°C päällemaalauks	HVLP 5-10 minuuttia 1 tunti	PAINESÄILIÖ 5-10 minuuttia 1 tunti	
Kuivakalvonvahvuus	Minimi Maksimi Teoreettinen peittokyky	15µ 25µ 6-7 m ² / L	15µ 25µ 6-7 m ² / L	
Teoreettinen peittokyky m ² :nä litraa kohti ruiskutusvalmista seosta antaa 20µ paksuisen kuivakalvon.				
	Märkä: Tarvittaessa P600-800 tai Kuiva: P320-P400			
	Päällemaalattavissa 20° C: Minimi 20 min Päällemaalauks: Kaikki Delfleet pohja- ja pintamaalit. EI EPOKSIT.	Maksimi 6 tuntia		



HUOMAUTUKSET JA RAJOITUKSET

Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi tartunnan edistäjänä. Älä käytä tuotetta eristeenä.

Kuivakalvon vahvuus maksimi 25µ.

VÄLINEIDEN PUHDISTUS

Puhdista kaikki välineet huolellisesti käytön jälkeen tarkoitukseen sopivilla tuotteilla.

EU raja tällä tuotteelle (tuotekategoria: IIB.c) on käyttövalmiina enintään 780 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC arvo on enintään 780 g/l, riippuen käyttö muodosta voi tuotteen VOC arvo jäädä rajaa alemmaksi

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Nämä tuotteet on tarkoitettu vain ammattilaiskäyttöön. Tämän teknisen tiedotteen tiedot perustuvat tuotekehittelyyn ja kokemuksen mukaiseen tietämykseen. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuojaja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Terveysteen ja turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä pyydämme tutustumaan tuotteen käyttöturvatiedotteeseen, joka on saatavilla CORA Refinish Oy:stä tai Internetistä osoitteesta: [http://www.ppg.com/PPG MSDS](http://www.ppg.com/PPG_MSDS)

PPG Scandinavia
Tigervej 37
DK-4600 Køge
Denmark



Tlf.: +45 43 43 65 66
Fax: +45 43 43 81 88

Maahantuonti ja markkinointi:
CORA Refinish Oy
Niittytie 27 A
01300 VANTAA
puh. 010 8210 100
Internet: <http://www.ppg.fi>

