

TUOTETIEDOTE

2.704.0400


SELEMIX EPOKSI POHJAMAALI BEIGE

TUOTEKUVAUS

SELEMIX 2.704.0400 on 2K paksukalvoinen beige epoksi pohjamaali joka sopii perinteisille ruiskutusmenetelmille, mutta tuo ominaisuutensa entistä paremmin esille korkeapaine ruiskutusmenetelmillä (airmix/airless).

Tehokkaat ruiskutusominaisuudet ja hyvät antikorroosio-ominaisuudet tekevät 2.704.0400 ideaalisen ratkaisun laajalti erilaisiin teollisuuskäyttöihin.

PINNAN VALMISTELU




Voidaan käyttää teräkselle, hiekkapuhalletulle teräkselle, fosfatoitu teräs.

Pinnan esikäsittely: hiekkapuhallus tai kemikaalinen esikäsittely.



Älä käytä suoraan tartuntapohjamaalien tai synteettisten pohjamaalien päälle. Käsittele kauttaaltaan rasvanpoistoaineella ennen ruiskutusta.

KÄYTTÖOHJE



Sekoitusuhde
(tilavuuden mukaan):

Pohjamaali 2.704.0400:
Kovete 1.959.4020:

AIRMIX/AIRLESS

PERINTEINEN


6
1

6
1

Käyttöikä, 20 °C:

4 tuntia

4 tuntia



Viskositeetit:

12 s. Din 6, 20 °C

12 s. Din 6, 20 °C

Suutinkoko:


airmix: 0.6
airless: 4-13

1.8 mm



Ruiskutuspaino:

80 bar



Kerrostien lukumäärä:


2

2

Välihaihdutus:

15 min, 20 °C

15 min, 20 °C



Kuivumisaika, 20 °C

*Pölykuiva:
Pintakuiva:*

6-12 min
60 min

Kuivumisaika, 60 °C:

30 min



Kuivakalvon paksuus:

70-100 micronia

Päällemaalattavissa:

60 min, millä tahansa Selemix 2K
pintamaalilla

TEKNINEN TIETO

Teoreettinen peittokyky:

5.2 m² / L (100 micronin kuivakalvon
vahvuus ja olettaen 100% siirtokykyä)

Kiintoaineiden osuus (painosta):

73%

Kiintoaineiden osuus (tilavuudesta):

53%

RFU VOC gr/lt:

438 g/lt

Tiheys:

1,5 g/lt

TERVEYS JA TURVALLISUUS

Katso käyttöturvatiedotteesta työturvallisuus- sekä varastointiohjeet

<http://www.coravari.fi/pages/tuotteet/ppg-selemix/kaeyttoeturma.php>

Tämä tuote on vain ammattikäyttöön. Tässä ohjelehtisessä annetut tiedot on tarkoitettu vain opasteeksi. Tuotteen käyttäminen varmistumatta ensin sen sopivuudesta asianomaiseen tarkoitukseen tapahtuu asianomaisen omalla vastuulla eikä valmistaja tai maahantuoja tällaisessa tapauksessa vastaa tuotteen käyttäytymisestä tai aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista. Tässä ohjelehtisessä annetut ohjeet saattavat muuttua kokemuksen ja jatkuvan tuotekehittelyn tuloksena. Ilmoitetut kuivumisajat ovat keskiarvoja 20 °C lämpötilassa. Kalvonvahvuus, ilmankosteus ja ilman lämpötila voivat kaikki vaikuttaa kuivumisaikoihin.

SELEMIX SYSTEM on PPG:n tuotemerkki.

Maahantuoja:

CORA VÄRI OY

Niittytie 27 A

01300 VANTAA

Puh: 010 8210 100

Fax: 09-825 66555

www.coravari.fi / cora@coravari.fi

PPG Industries (UK) Ltd, Auto refinish, Customers Service and Sales Group, Needham Road, Stowmarket, Suffolk, IP14 2AD, England, Tel : 01449 771775, Fax : 01449 771547