



ACRILPRIMER 2K 5:1 / 4:1

Koodi: 36.160

KUVAUS

Kaksikomponenttinen, korkeakuivainepitoinen akrylipohjamaali, jonka ominaisuuksia ovat erittäin hyvä täyttökky, nopeat kuivumisajat sekä erinomainen hiottavuus märkä- ja kuivahiontaan. Tuote on valumaton, tarjoaa hyvän joustavuuden ja tarttuu erinomaisesti sinkitylle teräkselle ja muovialustoille. Suojaa teräspintoja sääolosuhteilta ja estää ruosteen muodostumista.

KÄYTTÖTARKOITUS

Täyte- tai eristyspohjamaalina paikkauskorjauksiin, osamaalaukseen tai kokonaisruiskutuksiin henkilö- ja teollisuusajoneuvoissa.

VÄRI

Vaaleanharmaa. Pyydetessä muut värit.

TEOREETTINEN PEITTOKYKY

3,7 m² / sekoitettu litra (kuivakalvo 100 µm).

SEKOITUSSUHDE 5:1 (TILAVUUS / PAINO)

AINE	TILAVUUS (ml)	PAINO (g)
Acirilprimer 2K 5:1	1000 ml	1000 g
Unihard Primer 5:1	200 ml	200 g
Diacril	200–400 ml	200–400 g



ACRILPRIMER 2K 5:1 / 4:1

SEKOITUSSUHDE 4:1 (TILAVUUS / PAINO)

AINE	TILAVUUS (ml)	PAINO (g)
Acrilprimer 2K 4:1	1000 ml	1000 g
Unihard Primer 5:1	250 ml	250 g
Diacril	250–500 ml	250–500 g

POT-LIFE

3 tuntia

RUISKUTUS

Paine: 2–3 bar

Suutinkoko: 1.7–2.0 mm

Kuivakalvo: 80–150 µm

Kerrokset: 2–4

Haihdutusaika kerrosten välillä: 5–10 min

Varmista puhdas ja vesivapaa ilmasyöttö.

KUIVUMISAIKA 20 °C

Pölykuiva: 10–15 min

Hiottavuus: 30 min

Läpikuiva: 60–90 min

KUIVUMISAIKA 60 °C

Haihdutusaika ennen uunia: 10 min

Uunikuivaus: 30–40 min

Dichem Srl – Via Masullo 1^a Trav. Privata, 80010 Quarto (NA), Italy

Tel. +39 081 876 21 48 – Fax +39 081 876 23 47

www.dichem.it – dichem@dichem.it