



ACRILUX SUPERFLASH

VOC 420 g/l – Korkeakiiltainen 2K akryylikirkaslakka

KUVAUS

Kaksikomponenttinen, korkeakuivainepitoinen akryylikirkaslakka (VOC 420 g/l), joka täyttää direktiivin 2004/42/CE vaatimukset. Erinomainen kiillonkesto, hieno juoksevuus, kova ja kestävä pinta sekä erittäin laadukas viimeistely.

KÄYTTÖTARKOITUS

Kaikki kosmeettiset korjaukset ja kokonaisruiskutukset tavallisille ja metallisävyisille automaaleille.

VÄRI

Läpinäkyvä.

TEOREETTINEN PEITTOKYKY

7,7 m² / sekoitettu litra (kuivakalvo 50 µm).

VOC-ARVO

420 g/l (2004/42/CE).

SEKOITUSSUHDE 2:1 (TILAVUUS / PAINO)

AINE	TILAVUUS (ml)	PAINO (g)
Acrilux Superflash	100 ml	100 g
Unihard 600	50 ml	50 g

POT-LIFE

1–3 tuntia kovetteen nopeuden (hidas / normaali / nopea) ja lämpötilan mukaan.



ACRILUX SUPERFLASH

RUISKUTUS

Ruiskutusviskositeetti: 14–17" F4 (Ford #4)

Paine: 2,0–2,5 bar

Suutinkoko: 1,3–1,5 mm

Kuivakalvo: 45–50 µm

Kerroksia: 2 (ohut + täysi)

Varmista puhdas ja vesivapaa ilmansyöttö.

KUIVUMISAIKA

Haihdutusaika: 5–10 min

Läpikuiva: 90–120 min (20–25 °C)

Läpikuiva: 70–90 min (25–30 °C)

Kuivumisaika suhteessa kalvonpaksuuteen.

UUNIKUIVAUS 60 °C

Haihdutusaika ennen uunia: 5–10 min

Uunikuivaus: 10–30 min

INFRAPUNAKUIVAUS

10–15 min, 60 °C

PAKKAUSKOOT

PAKKAUS	MÄÄRÄ
1 L	10 x 1 L
5 L	4 x 5 L

Dichem Srl – Via Masullo 1^a Trav. Privata, 80010 Quarto (NA), Italy

Tel. +39 081 876 21 48 – Fax +39 081 876 23 47

www.dichemitaly.com – dichem@dichemitaly.com